



СПЕЦСТРОЙ



Окрасочное покрытие пола Цемент УР ПК



Окрасочное покрытие пола эксплуатируемого в легком и среднем режиме

ОПИСАНИЕ

- Цемент_УР_ПК рассчитан на нанесение в один или несколько слоев, с примерной толщиной каждого 300 мкм.
- Состав не содержит растворителей и имеет почти 100% нелетучих вещества.
- Покрытие рассчитано на воздействие пешеходного движения и легких тележек на резиновом ходу, периодичное движение транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу.
- Температура эксплуатации от 0°C до 40°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Компрессорные.
- Электрощитовые.
- Складские помещения.
- Хранилища архивных материалов, библиотеки.
- Гаражи и автостоянки.

КОНСТРУКЦИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

- Устройство и подготовка нижележащих слоев покрытия должно выполняться в соответствии с рекомендациями Р5.03.079.11 «Проектирование и устройство полов с покрытиями полимерминеральными композициями «Эспол» и «Цемент»».
- Грунтовка производится составом Цемент_УР_ПК, с расходом 0,4-0,6 кг на кв.м.
- На грунтованное основание при помощи зубчатой ракли распределяется состав Цемент_УР_ПК и раскатывается



СНЕЦОРГСТРОЙ



www.cemezit.by

велюровым валиком. Его расход составляет 0,4 кг на кв.м.

- При устройстве улучшенного окрасочного покрытия в два слоя, нижний свежеложенный слой засыпается песком размером от 0,2 до 0,5 мм.
- Расход песка 0,8 кг на кв.м.
- На следующий день лишний песок сметается покрытие обеспыливается и «запечатывается» составом Цемезит_УР_ПК. Расход состава 0,6кг на кв.м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания. Технические характеристики материала , его комплектация, и описание приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю