

Супер полиуретановая глянцевый лак - FILADUR SV 110.09

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный глянцевый лак для финишной обработки, устойчив к царапинам, образует прочную и гибкую пленку.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Финишный лак для защиты и придания декоративного вида в интерьере для массива, дерева и поверхностей с покрытием, на которые нанесена полиуретановая или полиэфирная грунтовка Filli Boya.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,95-1,05 г/см ³
Вязкость в таре	22-28" (20°C, DIN4)
Вязкость при применении	10-15" (20°C, DIN4)
Количество твердого вещества (по весу)	52-54%
Использовать в течение	10 часов

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

	По весу	По объему
Супер полиуретановый глянцевый лак Filli Boya	100 ЧАСТЕЙ	100 ЧАСТЕЙ
Отвердитель для супер полиуретанового лака Filli Boya	100 ЧАСТЕЙ	100 ЧАСТЕЙ
Супер полиуретановый растворитель Filli Boya	10 ЧАСТЕЙ	12 ЧАСТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно был нанесен полиуретановый или полиэфирный наполнитель Filli Boya. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 15-20 минут.

Способ применения	Распылитель или пульверизатор
Вязкость при применении	13-15 сек. 13-15" (20°C, DIN4)
Условия применения	15°C - 30°C, 40%-70% RH
Применяемое количество	250 - 300 г/м ²

СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на отлип	20 мин.
Высыхание на касание	30 мин.
Высыхание на штабелевание	24 часа
Срок до восковой политуры	24 часа

РАСХОД

Расход Супер полиуретанового глянцевого лака Filli Boya составляет 1 кг на 10-12 м² в 2-3 слоя в зависимости от способа нанесения. Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.

При необходимости можно получить информацию о рисках продукции для здоровья-безопасности-перевозки и мерах предосторожности в Паспорте Безопасности Продукта.

Только для профессионального применения.

Этот технический документ составлен на основании лабораторных данных, полученных в обычных условиях, поэтому в случае недостаточности информации обращайтесь к техническому персоналу. В противном случае, фирма-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате недостаточности информации. Наша фирма оставляет за собой право изменения этой информации.

Настоящее изделие изготавливается фирмой Betek A.Ş. в соответствии со стандартом TS-EN ISO 9001.



Genel Müdürlük

Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sokak No: 2

34742 Bostancı / İSTANBUL Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16