

Adesivil D3

Водостойкий клей, не содержащий растворителей, для склеивания стыков деревянных и ламинированных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- склеивание шпунтованных / шлицевых деревянных покрытий
- склеивание шпунтованных / шлицевых ламинированных и ДСП покрытий
- склеивание дверных и оконных рам наружных, кухонных, а также ванн помещений, незащищенных от воды
- склеивание сплошных небольших монолитных деревянных элементов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Adesivil D3 представляет собой клей на основе винил-ацетата в водной дисперсии, не содержащий растворителей или других опасных веществ. Благодаря чему он может использоваться без риска для здоровья и без применения специальных приспособлений.

Adesivil D3 быстро схватывается и после полного высыхания образует прозрачную водостойкую пленку, которая классифицируется как D3 в соответствии с EN 20/205.

Adesivil D3 обеспечивает отличную адгезию (даже при условиях горячей укладки) и сопротивление статическим нагрузкам даже в продолжительный период времени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- не использовать клей при температуре ниже +15°C
- не разбавлять водой
- не использовать для приклеивания паркета на основание. Для этого ис-

пользуйте специально предназначенные клеи MAPEI для укладки паркета.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Adesivil D3 поставляется в удобных бутылках, оснащенных специальным наконечником, имеющим определенную форму для регулирования количества наносимого клея.

Нанесите достаточное количество **Adesivil D3** в паз секции покрытия, чтобы она была полностью покрыта клеем; склеивайте со следующей секцией перед тем, как клей высохнет (рекомендуем в течение 5–10 минут); и сильно прижмите. Избытки клея немедленно удалите с поверхности покрытия влажной тканью.

Покрытие готово к пешеходным нагрузкам приблизительно через 12–24 часа.

Adesivil D3 полностью высыхает через 24–48 часов, в зависимости от окружающей температуры и впитывающей способности деревянных покрытий.

РАСХОД

Приблизительно 7–10 грамм на 1 погонный метр.

ОЧИСТКА

Свежий **Adesivil D3** может быть удален с покрытия, рук и одежды при помощи воды. После высыхания — при помощи ткани, смоченной в растворителе.

УПАКОВКА

Adesivil D3 поставляется в бутылках — 500 г.

ХРАНЕНИЕ

Предохраняйте от замерзания во время транспортировки и хранения, а также не рекомендуется длительное хранение при температуре ниже +5°C.

В нормальных условиях и в закрытой заводской упаковке **Adesivil D3** сохраняет свои свойства не менее 24 месяцев.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция	паста средней вязкости
Цвет	белый
Высохшая пленка	прозрачная
Плотность	1,1 г/см ³
pH	3
Вязкость по Брукфильду	15 МПа*с (ротатор 13 – 20 об/мин)
Твердый сухой остаток	52%
Срок хранения	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке. Предохранять от замерзания.
Классификация опасности по ЕЕС 88/379	не опасен
Опасность возгорания	отсутствует
Таможенный код	3506 91 00
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)	
Температура нанесения	от +15 до +35°C
Открытое время	30 минут
Допускается хождение	приблизительно через 12–24 часа
Готовность к эксплуатации	приблизительно через 24–48 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к воде (EN 204-205)	
- класс:	D3
- адгезия (тест №4: 7 дней при +23°C +4 дня в воде +7 дней при +23°C):	> 8 Н/мм ²

