

Product Data Sheet
Edition: 01/08/2018
Identification no.
Version no: Kazakhstan
Igasol® Emulsion BA-6510

Igasol® Emulsion BA-6510

Битумно-резиновая гидроизоляционная мастика

Описание продукта	Igasol® Emulsion BA-6510 представляет собой прорезиненную битумную жидкую эмульсию с превосходной адгезией, которая высыхает до жесткой, бесшовной, гибкой, водонепроницаемой и паронепроницаемой мембраны для бетонных конструкций.
Применение	Igasol® Emulsion BA-6510 применяется для: <ul style="list-style-type: none">□ Гидроизоляция конструкций□ Гидроизоляция бетонных оснований□ Паронепроницаемый барьер для наружных стен□ Ремонт многих типов крыши, включая асфальтобетонные крыши, крыши из свинца, цинка, алюминия, бетонные крыши, цементно-песчаные легкие стяжки, древесина и т. д.□ В качестве клея для склеивания деревянных изделий и деревянных мозаик, изоляционных плит, экструдированного пенополистирола, пробковые плитки и обеспечения слоя для штукатурки.□ Водонепроницаемые мембраны для кровель<ul style="list-style-type: none">■ Гидроизоляция плит перекрытия□ Гидроизоляция подвалов, подпорных стен
Характеристик и / Преимущества	Igasol® Emulsion BA-6510 обеспечивает: <ul style="list-style-type: none">■ Высокая адгезия к влажным строительным конструкциям■ Устойчив к хлоридам, сульфатам■ Наносится на свежееуложенный бетон■ Однокомпонентный■ На водной основе, не токсичный■ Экономичный, прост в применении, снижает трудозатраты■ Наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.■ Водонепроницаемый■ Бесшовный■ Эластичный, перекрывает волосяные трещины■ Стоек к высокой температуре окружающей среды■ Высокая устойчивость к агрессивным почвам и загрязненным грунтовым водам■ Низкий запах, сохнет без образования сильных паров
Данные о продукте	
Форма	Жидкий
Внешний вид / Цвет	Темно-коричневая жидкость Черный, когда высыхает
Упаковка	Ведро 20 кг , Бочка 200 кг

Construction



Условия хранения	Хранить при температуре от +5°C до +35°C в сухом прохладном месте. Беречь от намокания и замораживания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке

Техническое описание

Химическая основа	Битумная прорезиненная эмульсия
Плотность (при 25°C)	~ 1.00 кг/литр
Твердое содержание	~ 65 % по весу
Содержание резины	10 % минимум на сухой пленке
Точка возгорания	Невоспламеняемый
Характеристики провисания	Не провисает (ASTM D2939)
Водонепроницаемость	Отсутствие пузырей, отсутствие потери адгезии, отсутствие признаков повторной эмульгирования (ASTM D2939)
Температура нанесения	От + 5°C до + 55°C
Сервисная температура	От -40 C до + 80°C
Расход	0.25 – 0.50 кг/м ² на один слой Наносятся 2 – 3 слоя

Детали нанесения

Подготовка основания	<p>Все поверхность должна быть прочной, без пыли, рыхлых частиц и любых загрязнений.</p> <p>Может применяться для влажных, но не залитых водой поверхностях.</p> <p>Горячие и очень сухие, пористые бетонные поверхности должны быть загрунтованы разбавлением Igasol® Emulsion BA-6510 с чистой водой при соотношении 1: 1 (по весу).</p>
Метод нанесения / Инструменты	<p>Перед использованием материал должен быть хорошо перемешаны.</p> <p>Если один барабан используется в течение длительного периода времени, требуется перемешивать материал.</p> <p>Если наносится грунтовка, дайте ей высохнуть полностью перед нанесением Следующего слоя.</p> <p>Нанесите равномерно и в одном направлении, используя жесткую щетку.</p> <p>Двухслойное нанесение позволит избежать пробелов.</p> <p>Перед нанесением следующего слоя каждому слою необходимо дать высохнуть.</p> <p>Во влажных зонах, где необходимо сделать подготовительный слой к последующим слоям (например, стяжка, подстилка для плитки и т. Д.) требуется, нанести на свежеложенный материал, чистый, сухой, кварцевый песок.</p>
Отверждение (при 35°C)	<p>Сухой: ~ 1 час</p> <p>Следующий слой: ~ 4 часа</p> <p>Пешеходная нагрузка: 24 часа</p> <p>Полный набор прочности: 3 дня</p>
Очистка	Очистите все оборудование и инструменты водой сразу же после использования.
Замечания по нанесению / Ограничения	<p>Не наносите Igasol® Emulsion BA-6510 на наружные поверхности во влажную погоду или когда ожидается дождь.</p> <p>Защищать свежеприготовленный продукт от дождя до полного отверждения.</p> <p>При использовании в качестве защитного покрытия все прорези, полости, трещины и т. д. в основании должны быть заполнены подходящим ремонтным раствором Sika®.</p>

Примечания

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований. Реальные характеристики могут отличаться по независящим от нас причинам

Местные ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на продукт.

Информация по охране труда и технике безопасности

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойствам, экологии, токсичности и другую информацию.

Юридические замечания

Информация и, особенно, рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

Производитель:
ТОО «Сика Казахстан»
г. Алматы, 0500036,
мкрн. Мамыр-4, д.100/5

Тел.: +7 (727) 226 03 32
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

