

Лак для бани и сауны

Информация

Аннотация	<p>ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ Термостойкий Акриловый</p> <p>защита от грибка и плесени.</p> <ul style="list-style-type: none">- без запаха, быстро сохнет;- защищает от влаги и грязи;- устойчив к перепадам влажности и температуры. <p>0,9л до 10 м²защищенной поверхности 2,0 л до 20 м² защищенной поверхности</p> <p>На контр этикетку: Лак для бани и сауны термостойкий Полуматовый</p> <p>Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе.Предохраняет древесину от рассыхания, негативного воздействия воды, грязи и постоянных перепадов влажности и температуры. Защищает от плесени, синевы и грибков.Быстро сохнет, не выделяет вредных веществ. После высыхания сохраняет натуральный запах древесины и подчеркивает структуру.</p>
Область применения:	<p>предназначен для защиты и декоративной лакировки деревянных поверхностей в помещениях с регулярной повышенной влажностью и температурой, таких как бани и сауны. Не рекомендуется применять для полов и полков.</p>
Применение	<p>обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли и остатков старого покрытия.</p> <p>При наличии синевы, поражений плесенью и грибокком рекомендуется очистить поверхность древесины отбеливателем по дереву PROSEPT 50.</p> <p>Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C.</p> <p>Перед применением лак перемешать. Нанести с помощью кисти, валика либо распылителя на чистую и сухую деревянную поверхность равномерно в 1-2 слоя в парильнях или в 2-3 слоя в душевых и раздевалках.Интервал между слоями должен быть не менее 3-х часов.</p> <p>Обработанную древесину следует защитить от попадания воды до полного высыхания поверхности.</p> <p>Разбавление лака не требуется.</p>
<u>Время высыхания:</u>	<p>при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип в течение 1 часа. Поверхность готова к</p>

	эксплуатации через 3 суток.
Расход	100-125г/м2
Меры предосторожности	применять только по назначению. При работе использовать защитные очки и перчатки. Не смешивать с другими составами или растворителями. При попадании в глаза и на открытые участки тела промыть водой. Беречь от детей. Пожаровзрывобезопасно.
Хранение и транспортировка	не замораживать! Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +25 °С.
Состав	водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
ТУ	20.30.11-018-58873520-2019
СМК сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001	Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Срок годности	24 месяца
Номинальный объем	0,9л, 2,0 л
Производитель	ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, офис 108
Номер партии/Дата изготовления	
Штрих-код	
Артикул (если есть)	