

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ BETEK

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ FLEKS FUGA®

Декоративный наполнитель на цементной основе для швов между фаянсовой и керамической плиткой шириной до 6 мм.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для заполнения швов между фаянсовой и керамической плиткой и иными облицовочными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативные значения для затирки швов определяются в соответствии TS EN 13888:

Снижение гигроскопичности (после 30 минут) ≤ 5 г

Снижение гигроскопичности (после 240 минут) ≤ 10 г

Компрессионная стойкость ≥ 15 Н/мм²

Прочность на изгиб ≥ 3.5 Н/мм²

Срок годности готового раствора макс. 1 час

Время высыхания 12 часов

Ходить по напольной плитке разрешается через как мин. 24 часа

Указанные выше значения приведены для температуры 23 ± 2 °С и относительной влажности $50\pm 5\%$. При более высоких температурах указанное время сокращается, а при более низких - увеличивается.

ОСОБЕННОСТИ

Используется для заполнения швов шириной 1-3 мм. Характеризуется водостойкостью, прекрасной адгезией, устойчивостью к грязи, а также не образует трещин.

Заполнитель производится в основном в белом цвете, однако доступны также еще 8 различных оттенков: бежевый, слоновая кость, голубой, серый, зеленый, розовый, карамельный, коричневый. Кроме того, возможно колорирование продукта пигментными красителями из линейки Betekmatic (только на 3-4-5 оттенков).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью металлической щетки очистите швы от пыли, древесных опилок и мусора. На упаковку в 20 кг добавьте 6-7 литров воды и тщательно перемешайте. Дайте приготовленному раствору отстояться в течение 5 минут, а затем перед нанесением снова перемешайте в течение 1-2 минут. Заполните швы готовым раствором с помощью пластикового шпателя в параллельном и перпендикулярном направлениях. По истечении 15-20 минут в зависимости от температуры воздуха удалите влажной губкой остатки раствора с поверхности. После высыхания раствора протрите поверхность сухой тканью до появления блеска.

Осторожно!

- Не добавляйте излишнего количества воды. Это может привести к появлению трещин, усадке и расслоению затирочного раствора.
- Убедитесь в том, что температура окружающей среды находится в пределах от +5 °С до +30 °С.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Увлажните швы перед нанесением затирки.

РАСХОД

Размер плитки	Ширина шва	Расход
10 см x 10 см	3 мм, 4 мм, 6 мм	800 г/м ² , 1000 г/м ² , 1500 г/м ²
20 см x 20 см	3 мм, 4 мм, 6 мм	400 г/м ² , 500 г/м ² , 750 г/м ²
30 см x 30 см	3 мм, 4 мм, 6 мм	250 г/м ² , 300 г/м ² , 500 г/м ²

Указанные показатели расхода являются ориентировочными. Вследствие существования различий в количестве пор и отверстий на поверхности, точное потребление может быть определено только после фактического нанесения материала.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения составляет 6 месяцев в прохладных помещениях при сохранении целостности упаковки.

УПАКОВКА

Мешок из крафт-бумаги по 1, 5 и 20 кг

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ

Xi Вызывает раздражение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

H315 Вызывает раздражение кожи

H318 Вызывает серьезное повреждение глаз

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

P101 При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или этикетку.

P102 Хранить в местах, недоступных для детей.

P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распыленном состоянии.

P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При необходимости снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

P321 Применение специальных мер (см. информацию на этой этикетке).

P405 Хранить под замком.

P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными требованиями.

