

Filli Boya Ultra Poliüretan MDF Bariyer - FILADUR UY 310.00

ОПИСАНИЕ

Это двухкомпонентный верхний слой барьера, который образует жесткий и гибкий пленочный слой, устойчивый к царапинам на поверхности, на которую он наносится.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕСТА

Это последний слой барьера, используемый в помещении для обеспечения защиты и декоративного внешнего вида на твердых поверхностях, МДФ и покрытых оболочкой полиуретановых или полиэфирных шпатлевок Filli Paint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 1,01 + 0,03 г / см³

Вязкость упаковки 120 + 5 KU (25 ° C,)

Вязкость при нанесении 15 - 17 "(20 ° C, DIN4)

Содержание твердых веществ (по весу) 57 - 59%

Использовать смесь 2 часа

СМЕШИВАНИЕ

Filli Boya Ultra Полиуретановый МДФ Барьер	100 ЧАСТЬ
Ультраполиуретановый отвердитель Filli Boya Ultra MDF	33 ЧАСТЬ
Супер-целлюлозный разбавитель Filli Boya	60-70 PART

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Filli Boya наносится на поверхности, на которые наносится и шлифуется полиуретановый или полиэфирный наполнитель. Рекомендуется смешать приготовленную смесь для нанесения и использовать ее после ожидания в течение 10 - 15 минут. Подождите 15-20 минут между слоями.

Метод нанесения: воздушный спрей или воздушный пистолет

Вязкость нанесения 15 - 17 с. » (20 ° C, DIN4)

Условия применения 15 ° C - 30 ° C, относительная влажность 40% -70%

Заявочная сумма 100 - 120 гр / м²

ВРЕМЯ СУШКИ (20 ° C)

На прилипание 10 мин.

Время грубого шлифования 30 мин.

Шлифовка 3,5 часа

РАСХОД

Ультраполиуретановый барьер Filli Boya Ultra MDF 1 кг может быть окрашен на площади 7-8 м² в зависимости от условий применения. Необходимо провести контролируемое исследование выборки для точного потребления.

ХРАНЕНИЕ

Это 1 год в оригинальной закрытой упаковке. Хранить его следует в хорошо проветриваемом, прямом солнечном свете, при температуре от 5 ° C до 30 ° C и мерах пожаротушения.