

FILLI BOYA SUPER ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК-ЗАПОЛНИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный лак-заполнитель, пригоден для быстрой шлифовки. Отличное сцепление со всеми деревянными поверхностями.

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СЛЕД. ПОВЕРХНОСТЯХ

Применяется для всех видов массива дерева для интерьеров, а также для поверхностей с покрытием для заполнения пор и подготовки ровной поверхности с высокой заполненностью для финишных лаков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,97-1,00 г/см ³
Вязкость в таре	100-105" (20°C, KU)
Количество твердого вещества (по весу)	47%
Живучесть смеси 2-3 часа	

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Полиуретановый лак-заполнитель с мелкой фракцией Filli Boya	100 ЧАСТИ (по весу)
Затвердитель полиуретанового лака-заполнителя с мелкой фракцией Filli Boya	50 ЧАСТЬ (по весу)
Супер целлюлозный разбавитель Filli Boya	30 частей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов масла, грязи и пыли. Тщательно перемешайте приготовленную смесь для нанесения.

Рекомендуется смешивать и использовать в течение 10-15 минут. Подождите 15-20 минут между слоями.

Способ нанесения Воздухораспылитель или воздушная смесь пневматического пистолета 3 слоя нанесения

Условия применения 15 ° С - 30 ° С, относительная влажность 40% -70%

Расход 300-350 гр / м²

ВРЕМЯ СУШКИ (20 ° С)

Прикосновение 5 мин.

Грубое шлифование 40 мин.

шлифования 16 часов

СРОК ГОДНОСТИ СМЕСИ (20°C)

Подготовленную смесь необходимо использовать в течение 2-3 часов.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Следует разбавлять в пропорции 30% Супер полиуретановым растворителем Filli Boya.

РАСХОД

Расход Супер полиуретанового лака-заполнителя Filli Boya составляет 1 кг на 8-10 м² в один слой в зависимости от поверхности и способа нанесения (кроме потерь). Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.