

# Супер полиуретановая глянцевая краска Н.00

## ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная финишная глянцевая краска с высокой степенью покрытия, устойчива к царапинам, образует прочную и гибкую пленку.

## МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Финишная краска для защиты и придания декоративного вида в интерьере для МДФ, ДСП, массива, дерева и поверхностей с покрытием, на которые нанесена полиуретановая или полиэфирная грунтовка Filli Boya.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,3-1,35 г/см <sup>3</sup>
Вязкость в таре	80-90" (20°C, DIN4)
Вязкость при применении	13-15" (20°C, DIN4)
Количество твердого вещества (по весу)	66%
Жизнеспособность с отвердителем при температуре 22С	4 часа (22°C)

## ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Супер полиуретановая глянцевая белая краска Filli Boya	По весу 100 ЧАСТЕЙ
Отвердитель для супер полиуретановой краски Filli Boya	50 ЧАСТЕЙ
Супер полиуретановый растворитель Filli Boya	30 ЧАСТЕЙ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно была нанесена полиуретановая или полиэфирная грунтовка Filli Boya. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут.

Способ применения	Распылитель или пульверизатор
Вязкость при применении	13-15 сек. 13-15" (20°C, DIN4)
Условия применения	15°C - 30°C, 40%-70% RH
Применяемое количество	всего на 3 слоя 300 - 350 г/м <sup>2</sup>

## СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на отлип	15 мин.
Высыхание на касание	20 мин.
Высыхание на штабелевание	24 часа
Срок до восковой политуры	48 часов

## РАСХОД

Расход Супер полиуретановой глянцевой краски Filli Boya составляет 1 кг на 7-8 м<sup>2</sup> в один слой в зависимости от способа нанесения. Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

## ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.

При необходимости можно получить информацию о рисках продукции для здоровья-безопасности-перевозки и мерах предосторожности в Паспорте Безопасности Продукта.

Только для профессионального применения.

Этот технический документ составлен на основании лабораторных данных, полученных в обычных условиях, поэтому в случае недостаточности информации обращайтесь к техническому персоналу. В противном случае, фирма-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате недостаточности информации. Наша фирма оставляет за собой право изменения этой информации.

Настоящее изделие изготавливается фирмой Betek A.Ş. в соответствии со стандартом TS-EN ISO 9001.



Genel Müdürlük

Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sokak No: 2

34742 Bostancı / İSTANBUL Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16