

FILLI BOYA SUPER ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТОВЫЕ КРАСКИ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная финишная матовая краска, устойчива к царапинам, образует прочную и эластичную пленку.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Финишная краска для защиты и придания декоративного вида в интерьере для МДФ, ДСП, массива, дерева и поверхностей с покрытием, на которые нанесена полиуретановая или полиэфирная грунтовка Filli Boya.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,40-1,43 г/см ³
Вязкость в таре	85-95" (20°C, DIN6)
Вязкость при применении	13-15" (20°C, DIN4)
Количество твердого вещества (по весу)	70-72%
Использовать в течение	4-6 часов (22°C)
Глянец %	МАТ-40,МАТ-25,МАТ-10

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

	По весу
Полиуретановая матовая краска с мелкой фракцией Filli Boya	100 ЧАСТЕЙ
Отвердитель для полиуретановой краски с мелкой фракцией Filli Boya	50 ЧАСТЕЙ
Полиуретановый растворитель с мелкой фракцией Filli Boya	25-30 ЧАСТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно была нанесена полиуретановая или полиэфирная грунтовка Filli Boya. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут.

Способ применения	Распылитель или пульверизатор
Вязкость при применении (DIN CUP 4 / 20°C)	13-15 сек.
Условия применения	15°C - 30°C, 40%-70% RH
Применяемое количество	всего на 2 слоя 200 - 250 г/м ²

СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на отлип	15 мин.
Высыхание на касание	20 мин.
Высыхание на штабелевание	24 часа

РАСХОД

Расход Полиуретановой глянцевой краски с мелкой фракцией Filli Boya составляет 1 кг на 7-8 м² в один слой в зависимости от поверхности и способа нанесения (кроме потерь). Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.