

FILLI BOYA СУПЕР АКРИЛОВЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ/МАТОВЫЙ ЛАК (10+1)

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный финишный лак на основе акриловой смолы. Придает обрабатываемой поверхности матовый вид. Акриловая структура образует на обрабатываемой поверхности твердую эластичную пленку. Не желтеет.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Финишный лак для защиты и придания декоративного вида в интерьере для массива, дерева и поверхностей с покрытием, на которые нанесена акриловая грунтовка Filli Boya.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,95-0,96 г/см ³
Вязкость в таре	94-95" (20°C, DIN4)
Вязкость при применении	13-15" (20°C, DIN4)
Количество твердого вещества (по весу)	46%
Блеск	МАТ-40,МАТ-10

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

	По весу
Супер акриловый матовый лак Filli Boya	100 ЧАСТЕЙ
Отвердитель для Супер акрилового лака Filli Boya	10 ЧАСТЕЙ
Супер акриловый растворитель Filli Boya	70-80 ЧАСТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно был нанесен акриловый наполнитель Filli Boya. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 15-20 минут.

Способ применения	Распылитель или пульверизатор
Вязкость при применении	13-15 сек. 13-15" (20°C, DIN4)
Условия применения	15°C - 30°C, 40%-70% RH
Применяемое количество	200 - 230 г/м ²

СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на отлип	30 мин.
Высыхание на касание	45 мин.
Высыхание на штабелевание	24 часа

РАСХОД

Расход Супер акрилового полуматового лака Filli Boya составляет 1 кг на 7-8 м² в зависимости от способа нанесения. Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.