

# Filli Voya SUPER АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА

## ОПИСАНИЕ

Это двухкомпонентная глянцевая краска на основе акриловой смолы. Придает яркий вид нанесенной поверхности. Создает слой твердой и эластичной пленки на поверхности, на которую наносится акриловая структура. Не желтеет.

## ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕСТА

Дерево, МДФ, и другие поверхности которые используются в мебельных интерьерах, с акриловой грунтовкой Filli Voya, является последним слоем глянцевой краски, нанесенной на поверхность дерева и шпона для обеспечения защиты и получения декоративного вида.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Плотность** - 1,22 + 0,03 г / см<sup>3</sup>

**Вязкость лака** - 36 + 5 сек (20°C, DIN6)

**Вязкость нанесения** - 13-15 " (20°C, DIN4)

**Сухой остаток** (по весу) - 64 ± 1%

**Использовать после смешивания с отвердителем** - 4 часа

**Глянец** 95-100 %

## СМЕШИВАНИЕ

### ПО ВЕСУ

Супер акриловая глянцевая краска Filli Voya	100 ЧАСТЬ
Супер отвердитель акриловой краски Filli Voya	50 ЧАСТЬ
Супер акриловый разбавитель Filli Voya	30 ЧАСТЬ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Filli Voya наносится на поверхности, где акриловая грунтовка наносится и шлифуется. Рекомендуется смешать приготовленную смесь для нанесения и использовать ее после ожидания в течение 10 - 15 минут. Подождите 15-20 минут между слоями.

**Способ нанесения** Воздухораспылитель или пневматический пистолет с воздушной смесью. (20°C, DIN4)

**Условия применения** 15 ° C - 30 ° C,

**относительная влажность** 40% -70%

**Количество нанесения** 300-350 гр /M<sup>2</sup>

**ВРЕМЯ СУШКИ** (20 ° C)

**Сушка пыли** – 30 МИН

**На отлип** – 20 МИН

**Полная сушка** – 48 ЧАСА

**Штабелирование** – 72 ЧАСОВ

## РАСХОД

С 1 кг супер акриловой глянцевой краски Filli Voya площадь 7-8 м<sup>2</sup> может быть окрашена в зависимости от условий нанесения поверхности. Необходимо провести контролируемое исследование выборки для точного потребления.