

Filli Boya SUPER АКРИЛОВЫЕ МАТОВЫЕ КРАСКИ

ОПИСАНИЕ

Это двухкомпонентная матовая краска на основе акриловой смолы. Придает матовую поверхность нанесенной поверхности. Создает слой твердой и эластичной пленки на поверхности, на которую наносится акриловая структура. Не желтеет.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕСТА

МДФ, который используется в помещении и наносится с помощью акриловой грунтовки Filli Boya, представляет собой краску для верхнего покрытия, наносимую на поверхность дерева и шпона для обеспечения защиты и получения декоративного вида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛОТНОСТЬ 1,14 + 0,03 г / см³

Вязкость краски 110 + 5 (20°C, DIN4)

Вязкость нанесения 13-15 "(20°C, DIN4)

Сухой остаток (по весу) 46 ± 1%

Использовать после смешивания с отвердителем 4-6 часов

Блеск % МАТ-40, МАТ-10

СМЕШИВАНИЕ

объемный вес	ПО ВЕСУ
Супер акриловый лак Filli Boya Matt-10	100 ЧАСТЕЙ
Супер-акриловый лак Filli Boya	10 ЧАСТЕЙ
Супер акриловый разбавитель Filli Boya	55-60 ЧАСТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Filli Boya наносится на поверхности, где акриловая грунтовка наносится и шлифуется. Рекомендуется смешать приготовленную смесь для нанесения и использовать ее после ожидания в течение 10 - 15 минут. Подождите 15-20 минут между слоями.

Способ нанесения Воздухораспылитель или пневматический пистолет с воздушной смесью.

(20 ° C, DIN4)

Условия применения 15 ° C - 30 ° C,

относительная влажность 40% -70%

Теоретический расход 200-250 гр / м²

ВРЕМЯ СУШКИ (20 ° C)

От пыли 20 мин.

Прилипание 30 мин.

Складирование 36 часов

РАСХОД

С помощью 1 кг супер акриловой матовой краски Filli Boya можно наносить краску площадью 7-8 м² в зависимости от условий нанесения поверхности. Необходимо провести контролируемое исследование выборки для точного потребления.

ХРАНЕНИЕ

Это 1 год в оригинальной закрытой упаковке. Хранить его следует в хорошо проветриваемом, прямом солнечном свете, при температуре от 5 ° C до 30 ° C и мерах пожаротушения.