

SUPER ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК-ЗАПОЛНИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Грунтовочный лак наполнитель, который быстро высыхает и легко шлифуется, обладает высокой заполняющей способностью и подготавливает гладкую поверхность для нанесения на него верхнего слоя лака.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕСТА

Используется во всех видах твердых пород дерева и шпона, используемых внутри помещений, чтобы заполнить поры и подготовить гладкую поверхность для верхних слоев лаков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность - 0,95 + 0,03 г / см³

Вязкость Лака - 60-70 "(20°C, DIN6)

Вязкость нанесения - 15-17 "(20°C, DIN4)

Сухой остаток (по весу) - 36 ± 1%

СМЕШИВАНИЕ

Filli Boya Супер целлюлозный лак

Супер целлюлозный разбавитель Filli Boya

по весу

100 РАЗДЕЛ

100 РАЗДЕЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подождите 10-15 минут между слоями.

Перед применением деревянную поверхность следует очистить от жира, грязи и пыли. Рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать от 10 до 15 минут. Во время нанесения и сушки продукта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна составлять от +15 ° C до +30 ° C, относительная влажность должна составлять от 40% до 70%. Наносить в один слой. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут

Метод нанесения: воздушный спрей или воздушный пистолет

Условия применения 15 ° C - 30 ° C, относительная влажность 40% -70%

Расход 3 слоя в общей сложности 250 - 300 гр / м²

ВРЕМЯ СУШКИ (20 ° C)

На прилипание 5 мин.

Прикосновение 10 мин.

Время грубого шлифования 20 мин.

Время шлифования 6 часов

РАСХОД

В зависимости от условий нанесения, площадь 8-10 м² можно покрыть 1 килограммом суперцеллюлозного лака Filli Boya. Необходимо провести контролируемое исследование выборки для точного потребления.

ХРАНЕНИЕ

Это 1 год в оригинальной закрытой упаковке. Хранить его следует в хорошо проветриваемом, прямом солнечном свете, при температуре от 5 ° C до 30 ° C и мерах пожаротушения.