

**FILLI BOYA СУПЕР ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПОЛУМАТОВЫЙ 40% / МАТОВЫЙ 10% ЛАКИ****Описание Продукта**

Однокомпонентный целлюлозный финишный лак. Быстросохнущий с хорошей растекаемостью и высокой степенью укрывистости.

**Область применения**

Целлюлозный финишный лак для защиты и придания декоративного вида. Применяется на все виды деревянных поверхностей в мебельном производстве, а также

внутри помещений, на поверхности которых нанесён целлюлозный грунтовочный лак наполнитель Filli Boya.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Плотность</b>	0,96 – 0,98 г/см <sup>3</sup>
<b>Вязкость в таре</b>	45-48" (20°C, DIN6)
<b>Вязкость нанесения</b>	14-16" (20°C, DIN6)
<b>Сухой остаток (по весу)</b>	32 %
<b>Блеск</b> +	MATT 40 / MATT 10

**РАЗБАВЛЕНИЕ**

Может разбавляться на 90-100% Супер целлюлозным Растворителем Filli Boya.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Перед применением деревянную поверхность следует очистить от жира, грязи и пыли. Рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать от 10 до 15 минут. Во время нанесения и сушки продукта температура воздуха,

окрашиваемой поверхности и материала должна составлять от +15 ° С до +30 ° С, относительная влажность должна составлять от 40% до 70%. Наносить в один слой. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут

**Способ нанесения** Пневматическое Распыление, Airmix (Комбинированное Распыление), Безвоздушное Распыление

**Теоретический расход** 180 – 220 г/м<sup>2</sup>

**СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)**

Высыхание на касание: 10-15 минуты

Высыхание для складирования: 24 часов.

**РАСХОД**

1 кг достаточно для покрытия лаком 7-8 м<sup>2</sup>. Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

**ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.