

## FILLI BOYA СУПЕР ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА

### Описание Продукта

Однокомпонентная целлюлозная глянцевая финишная эмаль. Быстросохнущая с хорошей растекаемостью и высокой степенью укрывистости.

### Область применения

Целлюлозная глянцевая финишная эмаль для защиты и придания декоративного вида которая применяется на деревянных поверхностях таких как МДФ в мебельном производстве, а также внутри помещений, на поверхности которых нанесена целлюлозная грунтовка Filli Boya.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,15 – 1,18 г/см <sup>3</sup>
Вязкость в таре	60-70" (20°C, DIN6)
Вязкость нанесение	13-15" (20°C, DIN6)
Сухой остаток (по весу)	49 %
Блеск	+ 90-100 Gloss

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Может разбавляться на 90-100% Супер целлюлозным Растворителем Filli Boya.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно был нанесен целлюлозный наполнитель "Filli Boya Super Cellulosic Primer White." Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут. Во время нанесения и сушки продукта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна составлять от +15 ° С до +30 ° С, относительная влажность должна составлять от 40% до 70%.

**Способ нанесения** Пневматическое Распыление, Airmix (Комбинированное Распыление), Безвоздушное Распыление

**Теоретический расход** 250 – 300 г/м<sup>2</sup>

### СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на касание: 10-15 минуты

Высыхание для складирования: 24 часов.

### РАСХОД

1 кг достаточно для покрытия лаком 7-8 м<sup>2</sup>. Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.