

## Fine полиуретановая грунтовка белая -

### ОПИСАНИЕ

Полиуретановая двухкомпонентная белая грунтовочная краска наполнитель. Обладает высокой наполняющей способностью, укрывистостью и лёгкостью шлифования

### МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтовки поверхностей МДФ, ДСП и дерева для интерьеров, а также для подготовки поверхности к нанесению финишной краски.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,5-1,6 г/см <sup>3</sup>
Вязкость в таре	120-130 KU (25°C)
Вязкость при применении	14 - 16" (20°C, DIN4)
Количество твердого вещества (по весу)	76%
Использовать в течении	2-3 часа

### ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

	По весу
Супер полиуретановая грунтовка Filli Boya	100 ЧАСТЕЙ
Отвердитель для супер полиуретановой грунтовки Filli Boya	33 ЧАСТИ
Супер целлюлозный растворитель Filli Boya	15 ЧАСТЕЙ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением продукта поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и жира. Рекомендуется наносить 2-3 слоя. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 1 час. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут.

**Способ применения** Распылитель или пульверизатор

**Условия применения** 15°C - 30°C, 40%-70% RH

**Расход** 300-350 г/м<sup>2</sup>

### СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на отлип	10 мин.
Высыхание на касание	15 мин.
Срок догрубой шлифовки	1 час
Пригодность к шлифовке	18 часов

### РАСХОД

Расход Супер полиуретановой грунтовки Filli Boya составляет 1 кг на 8-10 м<sup>2</sup> в один слой в зависимости от поверхности и способа нанесения (кроме потерь). Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.