

Физико-химическая лаборатория ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории: № ЦСМ РБ. ОСИ. ПР.03001. Срок действия с 17.07.2017 г. по 17.07.2020 г.



**ПАСПОРТ №713**  
Масло промышленное И-40А  
ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5.

Декларация о соответствии: ЕАЭС №RU Д-РУ.АД11.В.04123/19. Срок действия с 29.05.2019 г. по 28.05.2022 г  
Завод-изготовитель: ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

Дата изготовления: 15.02.2020 г.

Дата проведения анализа: 16.02.2020 г.

Номер партии: 893

Вид тары: бочки по 180кг

Количество: 37 штук

Количество: 6660 кг

п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33		61-75	66,53
2	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 5985		0,05	0,01
3	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,005	Отсутствие
4	Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более	ГОСТ 1437		1,1	1,07
5	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
6	Содержание воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы	Следы
7	Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 3900		900	884
8	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287		Минус 15	Минус 15
9	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284		3,0	2,0
10	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	220	226
11	Стабильность против окисления: а) приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более б) приращение смол, %, не более	ГОСТ 18136		0,4 3,0	0,110 0,75
12	Содержание растворителей в маслах селективной очистки	ГОСТ 1057		Отсутствие	Отсутствие
13	Содержание селективных растворителей, % не более	ГОСТ Р 52532	0,3	-	Отсутствие

Заключение: продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и требованиям ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

Начальник лаборатории-ОТК Дьяченко /Дьяченко А.У.

Лаборант ИМ анализа Тропорева

Дата выдачи паспорта: 26.02.2020 г.

