



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 24.05.2019

1(3)

Tikkurila Temalac FD 50

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая полуглянцевая однокомпонентная алкидная краска, содержащая анткоррозионные пигменты.



СВОЙСТВА

- Полуглянцевая покрывная краска для применения в алкидных системах окраски для стальных поверхностей.
- Обладает отличной блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии.
- Может наноситься как обычным традиционным распылением, так и на скоростных окрасочных линиях
- Подходит для электростатического распыления.
- Благодаря анткоррозионным пигментам, применяется также в качестве самостоятельного покрытия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля 47±2%

нелетучих веществ
(Сухой остаток)

Массовая доля 64±2%

нелетучих веществ
(Сухой остаток)

Плотность 1,0 – 1,2 кг/л (в зависимости от цвета)

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

	Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
	Мокрый слой	Сухой слой	
85 мкм		40 мкм	11.8 м ² /л
130 мкм		60 мкм	7.7 м ² /л

Данные приведены для неразбавленной краски (при добавлении разбавителя толщина мокрой пленки увеличивается). Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Время высыхания

Показатель (TCP= 40 мкм)	Температурный диапазон		
	+10°C	+23°C	+35°C
Сухая «от пыли», спустя	40 мин	15 мин	10 мин
Сухая «на ощупь», спустя	3 ч	1½ ч	1 ч
Межслойная выдержка	12 дн	6 дн	4 дн
Межслойная выдержка, «мокрый по мокрому»	1–4 ч	½–2 ч	30 мин



Tikkurila Temalac FD 50

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Внешний вид

Полуглянцевый

Цвет

Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony.
Колеруется по системе Temaspeed.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 24.05.2019

3(3)

Tikkurila Temalac FD 50

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Поверхность необходимо очистить соответствующим методом от накопившихся загрязнений – масел, солей, смазочных материалов и т.п. (ISO12944). Устранить дефекты металла.

Стальная поверхность: обработка абразивоструйной очисткой до степени – не менее Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.

Загрунтованная поверхность: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, посторонних включений и от непрочно держащихся участков старого покрытия. При необходимости придать поверхности шероховатость.

Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4).

Рекомендуемые грунтовки Temaprime EE, Temaprime EUR

Условия при нанесении Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими. При нанесении материала и отверждении покрытия температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3 °C выше температуры «точки росы».

Нанесение Безвоздушное распыление: тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от температуры компонентов (краски и растворителя) и от необходимой рабочей вязкости, краска разбавляется на 5-8%.
Диаметр сопла: 0,011"-0,015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции)
Давление: 120-180 бар

Разбавитель Thinner 1006 или Thinner 1053
Большие поверхности - Thinner 1053 (медленный)

Очистка инструментов Thinner 1006 или Thinner 1053

ЛОС Содержание Летучих Органических Соединений – 470 г/л готовой смеси.
Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 8 % по объему – 500 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.