

## Технология применения:

**Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи кисти, валика, а также методом распыления с диаметром сопла  $\geq 1,5$  мм. При механическом методе нанесения, мастику допускается разбавлять уайт-спиритом, сольвентом (не использовать автомобильное топливо) в пропорции 10% растворителя к общему объёму продукта. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от поверхности. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее  $+15^{\circ}\text{C}$ . Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность битумным праймером Bitumast. Допускается использование при температуре не ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  (предварительно отогрев).**

email: [apts-almaty@mail.ru](mailto:apts-almaty@mail.ru)

ТОО «АвтоПромТехСнаб-Алматы»

*ул. Толе би, 291 "ж", 1 эт, оф 1, Алматы, Казахстан*

+7 (707) 998-43-45

менеджер Камилла

+7 (727) 327-74-60

городской телефон, отдел продаж

**Подробнее: <https://avtopromtehsnab.kz/>**