



# SwdRheinol Spezial Fließfett ZSA Synth.

## Синтетическая смазка для централизованных систем смазки и зубчатых передач

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Spezial Fließfett ZSA Synth.** - полностью синтетическая смазка. Производится на основе алкилированного синтетического масла и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя. Содержит специальные присадки (EP/AW) эффективно улучшающие противозадирные свойства и гарантирующие стабильную смазку, даже в экстремальных условиях эксплуатации. Рекомендуется для централизованных встроенных систем смазки шасси грузовых автомобилей, для подтекающих или недостаточно герметичных коробок передач, а также для однолинейных систем смазки узлов или прогрессивных систем смазки, обеспечивающих подачу полужидкой смазки в условиях низких рабочих температурах (до минус 50°C). Дальнейшие области применения, это - редукторные механизмы и приводы, требующие использования полужидких смазок в различных отраслях промышленности, например, в горной, металлургии и строительстве.

### Спецификации

- ❖ ISO 12924 - L-XE(F)BCA00
- ❖ MAN 283 Li-P00/000
- ❖ Willy Vogel AG
- ❖ DIN 51502 - KPHC00G-50
- ❖ MB 264.0

### Типичные характеристики

SwdRheinol Spezial Fließfett ZSA Synth.	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Загуститель		литий	
Базовое масло		синтетическое	
Цвет		зеленый	визуально
Класс - NLGI		00	ASTM D 217
Температура каплепадения	°C	> 170	IP 396
Вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	36	ASTM D 7152
Вязкость базового масла при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	6	ASTM D 7152
Пенетрация, 60 циклов		400-430	ISO 2137
Нагрузка сваривания	H	2200	DIN 51350:4
Водостойкость при 90°C		1	DIN 51807:1
Етсог - тест дистиллированная вода		≤ 1 - 1	ISO 11007
Тест на текучесть при -50°C	мбар	< 1400	DIN 51805
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	910	IP 530
Диапазон рабочих температур	°C	от -50 до +100 (макс. +110)	

Артикул №: 30993

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com