



SwdRheinol Calcium Haft-Fett WR 2

Кальциевая смазка

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Calcium Haft-Fett WR 2 - универсальная безводная кальциевая смазка на основе минерального базового масла и полимеров. Содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии, противозадирные присадки (EP), а также присадки (AW) для улучшения защиты от износа. Кальциевый загуститель вместе со специальной смесью базовых масел делает продукт пригодным для смазки высоко-нагруженных подшипников во влажных и агрессивных средах. Обладает отличной адгезией и водостойкостью.

SwdRheinol Calcium Haft-Fett WR 2 - рекомендуется для применения в качестве универсальной смазки в судостроении, для лесохозяйственной, сельскохозяйственной, строительной техники, а также для промышленного оборудования. Может использоваться в большинстве современных централизованных системах смазки.

Спецификации

- ❖ ISO - L-XC(F)CIB2
- ❖ DIN - KP2K-30

Типичные характеристики

| SwdRheinol Calcium Haft-Fett WR 2 | Ед. Изм. | Показатели | Метод испытания |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Загуститель | | сульфонат кальция | |
| Базовое масло | | минеральное/полимеры | |
| Цвет | | желтый | визуально |
| Класс - NLGI | | 2 | ASTM D 217 |
| Температура каплепадения | °C | > 140 | IP 396 |
| Вязкость базового масла при 40°C | мм ² /с | 1370 | ASTM D 7152 |
| Вязкость базового масла при 100°C | мм ² /с | 95 | ASTM D 7152 |
| Пенетрация, 60 циклов | | 265-295 | ISO 2137 |
| Нагрузка сваривания | H | 3200 | DIN 51350:4 |
| Водостойкость при 90°C | | 0 - 90 | DIN 51807:1 |
| Воздействие потока воды при 38°C | % | < 10 | ISO 11009 |
| Етсог - тест дистиллированная вода | | 2 - 2 | ISO 11007 |
| Тест на текучесть при -30°C | гПа | < 1400 | DIN 51805 |
| Тест - SKF R2F B при 120°C | | успешно пройден | SKF |
| Плотность | кг/м ³ | 900 | IP 530 |
| Диапазон рабочих температур | °C | от -30 до +120 (макс. +130) | |

Артикул №: 30972

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com