


ТКАНЬ ДЛЯ СУБЛИМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Основная ткань: 55D * 55D;
Ширина: 1,60 / 3,20 м
Артикул: SUB11, SUB 11-9, SUB16, SUB 16-9

ФУНКЦИИ

1. Мягкая поверхность, высокое качество печати, устойчива к солнечным лучам.
2. Используется для сублимационной печати; применяется для внутренней и наружной рекламы.



ПРИМЕНЕНИЕ

1. Подходит для внутренней и наружной рекламы, выставочных экспозиций, спортивных и предвыборных мероприятий.
2. Продукт используется для сублимационной печати.

Тестовое задание	Единица измерения	Метод испытания	Средний показатель
Базовая ткань пряжи	денье	GB/T16604	55DX55D
Вес готового продукта	гр/м ²	GB/T4669	105±20
Прочность на растяжение MD	N/5см	GB/T1040	≥400
Прочность на растяжение CD	N/5см	GB/T1040	≥250
Прочность на разрыв MD	N/5см	GB/T16578	≥40
Прочность на разрыв CD	N/5см	GB/T16578	≥30
Применимая температура	°C		-20~+70
Огнестойкость			

В дальнейшем все технические данные могут быть изменены.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Все продукты NAR должны храниться в оригинальной упаковке и с оригинальными защитными материалами, желательно хранить герметично и вертикально, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.

Во избежание потери качества продукции NAR. Рекомендуется хранить продукцию при следующих условиях: при температуре 25°C ± 5°C и относительной влажности 50 ± 15%. Срок хранения: до 1 года.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура производственной среды 25 ± 5 °С, относительная влажность $50\% \pm 10\%$, чистая, непыльная среда;

Пожалуйста, переместите материалы в среду за 24 часа до печати.

Температура печатной краски 18°C -28°C, температура предварительного нагрева оборудования 30°C.

Условия применения: температура от 18°C до 28°C, относительная влажность $50 \pm 15\%$.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Срок службы 1 год: хранить в рекомендованных условиях, желательно использовать в течение 6 месяцев.

2. Срок судебного преследования за 1 год: при условии замедления производства продукции, отказа в приеме просроченной продукции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

