

SwdRheinol Impulsor Synth. PG

ISO VG 220, 320 und 460

Полностью синтетическое редукторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Impulsor Synth. PG - полностью синтетическое трансмиссионное масло класса CLP на основе полигликоля. Предназначено для промышленных редукторов и систем смазки, производители которых предписывают применение продукта только на основе полигликоля. Масло **SwdRheinol Impulsor Synth. PG** имеет высокий индекс вязкости и отличные противозадирные свойства. Особо следует отметить:

- высокую защиту от износа и перегрузок
- устойчивость к тепловым нагрузкам
- удлиняет срок эксплуатации оборудования
- сохранение свойств масла при высоком давлении
- стабильность к окислению
- хорошие антипенные свойства
- низкий коэффициент трения

SwdRheinol Impulsor Synth. PG - применяется для смазки промышленных редукторов, конических и червячных коробок передач. Перед началом использования продукта **SwdRheinol Impulsor Synth. PG** система должна быть подготовлена, поскольку гликоль гигроскопичен и очень чувствительно реагирует на загрязнения в виде воды.

НЕ СМЕШИВАТЬ С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ!

Спецификации

- ❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP PG
- ❖ ANSI/AGMA 9005-E02
- ❖ ISO 12925-1 CKE und CKT (ISO 6743-6)

Типичные характеристики

SwdRheinol Impulsor Synth. PG	Ед. Изм.	Показатели			Метод испытания
Класс вязкости по ISO		220	320	460	
Плотность 15°C	кг/м ³	1013	1011	1010	ASTM D 4052
Вязкость при 40°C	мм ² /с	226	334	465	ASTM D 445
Вязкость 100°C	мм ² /с	30	43,7	62,7	ASTM D 445
Температура застывания	°C	-27	-27	-27	ASTM D 97
Индекс вязкости	-	174	189	209	DIN ISO 2270
Тест на ржавление, А, 24 ч	-	пройден	пройден	пройден	ASTM D 665
Тест на медной пластинке, 3 ч, 100 °C	-	1			ASTM D 130
Тест FZG, A/8,3/90	-	>14			DIN 51354
Испытание на вспенивание, 5 минут, 1/2/3	мл	<5/10/<5			ASTM D 892
Отстаивание 10 мин, посл. 1/2/3	мл	0/0/0			
Тест FZG, 90°C	-	10			FVA 54/7
Нагрузка на 4-х шар. машине	N	1800			DIN 2783
Нагрузка по Тимкену	lb	27	35	35	DIN 2782

Артикул № : - **30528** -

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.swdrheinol.com