

## Технические характеристики стеклотканей марки «ORTEX»

Марка ткани	Линейная плотность текс		Кол-во нитей на 1 дм. шт.		Масса на ед. площади гр/м <sup>2</sup>	Разрывн. нагрузка Н(кгс)/50мм	
	основа	уток	основа	уток		основа	уток
Ortex 140	68	140	50	70	140±10	900 (92)	1900 (194)
Ortex 160	68	140	50	80	160±10	900 (92)	2200 (224)
Ortex 180	68	140	100	80	180±10	1800 (184)	2200 (224)
Ortex 250	300	300	42	56	300±10	2950 (301)	3950 (403)
Ortex 251	300	200	40	80	290±10	2800 (286)	3000 (306)
Ortex O-280	68	1200	40	21	280±10	800 (82)	5500 (561)
Ortex 300	300	300	82	21	300±10	5900 (602)	900 (92)
Ortex B 300	408	408	50	25	300±10	4200 (428)	2040 (208)
Ortex 360	600	600	30	30	360±10	4050 (413)	4050 (413)
Ortex 360 (O)	600	600	30	25	330±10	4050 (413)	3380 (345)
Ortex 360 (OO)	600	600	25	25	300±10	3380 (345)	3380 (345)
Ortex O-400	68	1200	20	30	400±20	350 (36)	7800 (796)
Ortex 430	600	1200	30	21	430±15	4050 (413)	5460 (557)
Ortex B-430	600	600	30	41	430±15	4050 (413)	5550 (566)
Ortex 470	600	1200	30	24	470±15	4050 (413)	6240 (637)
Ortex B-470	600	900	30	32	470±15	4050 (413)	6400 (653)
Ortex 500	1200	1200	25	19	510±20	6500 (663)	4950 (505)
Ortex 560	1200	1200	25	22	560±20	6500 (663)	5700 (582)
Ortex B-560	1200	600	30	30	560±20	7800 (796)	4050 (413)
Ortex C-560	600	1200	30	30	560±20	4050 (413)	7800 (796)
Ortex 600	1200	1200	25	25	600±20	6500 (663)	6500 (663)
Ortex 720	1200	1200	30	30	720±20	7800 (796)	7800 (796)
Ortex 720 Y	1200	2400	25	19	750±20	6500 (663)	10000 (1020)
Ortex 720 Y 2	68	2400	50	30	750±20	900 (92)	15000 (1530)

\* Переплетение - полотняное

В их производстве используются некрученые пряжи, состоящие из нескольких стеклянных нитей, и силановые замасливатели, обеспечивающие совместимость с различными видами смол.