

# POLYNOR 65 EXPRESS

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная всесезонная пена POLYNOR 65 EXPRESS отвечает требованиям следующих стандартов: DIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, DIN 53422 и DIN 52612.

Цвет	от белого до серого
Температура применения	от -10°C до +20°C *
Температура баллона	от +15°C до +25°C
Время образования пленки	8 мин. **
Время предварительной обработки	15-20 мин. **
Время полного застывания	24 часа
Термоустойчивость (после отверждения)	от - 60°C до +110°C
Плотность	20-25 кг/м <sup>3</sup>
Стабильность размеров (усадка)	3 - 5% ***
Водопоглощение	1,5% (после 24 часов)
Сила сжатия	0,03 МПа
Сила растяжения	0,14 МПа
Коэффициент теплопроводности	0,032 Вт/м*К
Растворители (до отверждения пены):	очищающее средство POLYNOR Cleaner

\* (оптимальная температура +20°C)

\*\* (при температуре -10°C и влажности воздуха 35%)

\*\*\* (при температуре -10°C, влажности воздуха 35%, в течение 24 часов)

- Высокая производительность - до 65 литров
- Превосходная адгезия к большому спектру строительных материалов
- Однородная, мелкоячеистая структура
- Высокая акустическая и термоизоляция
- Начало резки 35-60 мин.
- Устойчивость к плесени и влаге
- Отличительная особенность - плотность 20-25 кг/м<sup>3</sup>
- Вторичное расширение до 25 %
- Срок годности - 18 месяцев

Упаковка

Объем баллона

Коробка

Аэрозольный  
баллон

1000 мл

12 шт

