

СПС-1

СТО 05802307-3-003-2019

Тип: смесь печная

Тип связи: цементно-керамическая

Назначение: используются для кладки бытовых печей, каминов и дымоходов, для оштукатуривания печей, крепления изразцов с максимальной температурой применения не выше 1100 °С

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | СПС-1 |
|---|--------------|
| Массовая доля влаги, % | 0,5 |
| Время пригодности растворной смеси к использованию, ч. | 3 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , после сушки при 110 °С | 20 |
| Температура при нанесении смеси, °С, в пределах | от +5 до +30 |
| Количество воды затворения, л, на 1 кг смеси | 0,13 |
| Насыпная плотность, г/см ³ | 1,50 |
| Расход смеси при толщине слоя 2 мм, кг/м ² | 4,4 |
| Минимальная толщина слоя, мм | 2 |
| Полное время твердения, сутки | 1 |

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки

Срок хранения: в упаковке 12 месяцев со дня изготовления

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.