

Стеглосетка

сетка стеклянная строительная

Обозначение продукта**GW 545 4x5-145-100-050****Технические характеристики**

	Единица измерения	Требование	Метод испытания
Тип стекла		E	
Поверхностная плотность	г/м ²	145±5%	ISO 3374
Размер ячейки	мм	4x5	DIN 53851
Ширина сетки*	см	100,0±1,5	ISO 5025
Поверхностная обработка		щелочестойкая	
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	%	18,0±2,0	
Разрывная нагрузка при стандартных условиях: - по основе - по утку	H/5 см H/5 см	не менее 1500 не менее 1500	ISO 4606
Снижение разрывной нагрузки после 28-ми суток выдержки в 5% растворе NaOH: - по основе - по утку	% %	не более 50 не более 50	ETAG 004
Снижение разрывной нагрузки после 6-ти часов выдержки в 5% растворе NaOH: - по основе - по утку	% %	не более 40 не более 40	

* другая ширина и длина по запросу

Указания по безопасности

Токсикологические свойства

Токсикологически безвреден, не проникает в лёгкие.

Упаковка

Рулоны в картонной коробке, на поддоне

Хранение

В оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте.

