



PROSEPT АНТИЖУК

Антисептик универсальный против жуков и других насекомых
Готовый состав





Назначение:	PROSEPT АНТИЖУК – защитная пропитка на водной основе глубокого проникновения. Предназначается для усиленной защиты древесины от насекомых-древоточцев, а также от гниения и поражения другими биологическими агентами. Антисептик предотвращает и останавливает уже начавшиеся процессы разрушения древесины. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. PROSEPT АНТИЖУК – это высокоэффективная композиция синтетических биоцидов нового поколения на водной основе. Активные компоненты препарата хорошо проникают и связываются с клеточной тканью древесины, обеспечивая тем самым устойчивость к конденсационному увлажнению и защитный эффект долговременного действия. Срок защиты до 20 лет и более при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.
Область применения	Для наружных и внутренних работ. Применяется для обработки внутренних и внешних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, хозяйственных пристроек, садовой мебели и других элементов из древесины различного назначения.
Способ применения:	Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет. Возможны три способа обработки древесины: 1. Нанесение препарата в 2 слоя с интервалом 5-10 минут на поверхность древесины с помощью кисти или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности. 2. Погружение материала в антисептик. Для обработки данным способом использовать емкости из любого материала. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества древесины. 3. Шприцевание: в случаях, когда древесины поражена насекомыми-древоточцами, помимо поверхностного нанесения требуется введение раствора в личиночные ходы. Производится при помощи шприца большого размера. Раствор следует вводить до полного насыщения древесины. Для обеспечения антисептических свойств важно соблюдать рекомендованный расход рабочего состава при поверхностном нанесении. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания и фиксации действующих веществ - 24 часа при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 70%.
Цвет:	При обработке светлых пород древесины возможно тонирование в желтый оттенок.
Расход:	Расход рабочего раствора при поверхностном нанесении 150-250 г/м ²
Состав:	Вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения.
Меры предосторожности:	При работе с антисептиком использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, халат. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
Хранение и транспортировка:	Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в строго вертикальном положении, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Транспортировать и хранить при температуре от +5°C до +35°C. Допускается замораживание. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.



Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Свидетельство о гос. регистрации KG.11.01.09.008.Е.001876.05.19
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Упаковка:

артикул	объем	вид упаковки	расход	штрихкод
024-5	5 л	канистра	до 33 м ²	4680008144270
024-10	10 л	канистра	до 66 м ²	4680008144287