

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 3ЗЕР 2В

ТУ 22.23.19-001-40658904-2022

Водно-эпоксидный наливной пол для бетонного основания.

ОПИСАНИЕ:

Наливной пол изготавливается на основе суспензии пигментов и минеральных наполнителей в эпоксидной смоле, отверждаемой водной дисперсией аминокислотосодержащей смолы, не содержит органических растворителей. Обладает высокой износостойкостью и химической стойкостью: к моющим веществам, щелочным растворам, растворам солей, органическим растворителям.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для работ по свежееуложенным (влажным) или старым бетонным основаниям в торговых и производственных помещениях, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, больницах, авторемонтных мастерских, подвальных помещениях.

Допустимая влажность основания – 15%.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 18 кг + 3 кг

Комплект: 21 кг

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:

Не менее 10-ти лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Температура поверхности и воздуха: от +5°C до +22°C.

Рекомендуемая температура материала: от +15°C до +20°C.


Подготовка поверхности:

Поверхность у свежееуложенного бетона должна быть полностью очищена от загрязнений и выравнена.

Поверхность выдержанного бетона (с влажностью 4% и менее) должна быть полностью очищена от загрязнений, обеспылена и загрунтована.

Подготовка материала:

Использовать миксер для красок (400–600 об/мин) с ленточной мешалкой. Перемешать Компонент «А» до однородного состояния (примерно 2–3 минуты). **НЕ останавливая** перемешивания, влить Компонент «Б» и перемешивать еще 3–5 минут.



Важно! Тщательно перемешивайте материал по всему объёму, включая зоны у стенок и дна тары.

После смешивания выдержать материал 2–3 минуты для выхода вовлечённого воздуха.

Внимание! Если используете неполный комплект, сначала перемешайте Компонент «А» и только после этого отлейте необходимое количество этого компонента. Соотношение компонентов А:Б указано на этикетке Компонента «А».

Способ нанесения:

Готовый состав сразу вылить на поверхность и распределить шпателем или раклей. При окраске небольших поверхностей рекомендуется поделить комплект на несколько частей.

Рекомендуемый расход на один слой:

1 м² = 2-2,50 кг (При этом, толщина сухой пленки будет составлять 0,7-1мм)

Очистка инструментов:

Вода, ацетон, растворитель 646.

Ввод покрытия в эксплуатацию:

Перед началом эксплуатации (при использовании в качестве финишного покрытия) окрашенное изделие выдерживают при температуре:

+18°C

+10°C

+5°C

Не менее 3 суток

Не менее 4 суток

Не менее 5 суток

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Наливной пол Политакс 33ЕР 2В транспортируют всеми видами транспорта при температуре от +5°C до +25°C, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +25°C, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ОТВЕРЖДЕНИЯ:

Соотношение компонентов А:Б, по массе:	18:3
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	Не менее 63
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л:	1,40 ± 0,05
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона, мин:	Не менее 25 при t (+20±2)°С.
Время высыхания до пешеходной нагрузки, ч:	Не более 48 при t (+20±2)°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ:

Стойкость пленки к статическому воздействию воды , при t (+20±2)°С, ч:	Не менее 72.
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола , при t (+20±2)°С, ч:	Не менее 48.

