

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РБП»**

410530, Саратовская область, Саратовский район, 0,7 км

юго-западнее пос. Дубки

Телефон +7 (8452) 338-308

Факс +7 (8452) 24-77-73

ИНН 6432006152 КПП 643201001 ОГРН 1086432001226

ПАСПОРТ № 633**МАТЕРИАЛ ШТУЧНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМНЫЙ
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «RUFLEX»****ТУ 5774-008-82692708-2012**

Партия № 726, количество упаковок в партии: 1692

Дата изготовления: 07.04.2014 г., смена 2

Наименование материала: *Плитка RUFLEX Sota Дюна*

№	Наименование показателя	Методы испытаний	Нормы	Фактически
1	Внешний вид	ТУ 5774-008-82692708-2012	соответствует ТУ 5774-008-82692708-2012	соответствует
2	Линейные размеры и предельные отклонения от них: ширина, мм длина, мм	ГОСТ 2678-94	1000±3 317±3	соответствует
3	Масса основы, г/м ² , не менее	ГОСТ 6943.16-94	80÷130	соответствует
4	Масса 1 м ² материала, г	ГОСТ 2678-94	4200 (-200;+300)	соответствует
5	Разрывная сила при растяжении: в продольном направлении, Н, не менее в поперечном направлении, Н, не менее	ГОСТ 2678-94	600 400	соответствует
6	Прочность на разрыв стержнем гвоздя Н, не менее	ТУ 5774-008-82692708-2012	100	соответствует
7	Устойчивость к УФ-излучению	ТУ 5774-008-82692708-2012	Пройдено (60 циклов)	Пройдено (60 циклов)
8	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более	ГОСТ 2678-94	2,0	соответствует
9	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже	ГОСТ 2678-94	+90	соответствует
10	Гибкость материала на брусе R=15,0±0,2 мм, °С, не выше	ГОСТ ЕН 1109-2011	-5	соответствует
11	Потеря посыпки, г на образец, не более	ТУ 5774-008-82692708-2012	2,5	соответствует

Заключение: материал штучный кровельный битумный гибкая черепица «RUFLEX» соответствует ТУ 5774-008-82692708-2012

Лаборант

Линькова Е.И.

