Техническое описание - краска резиновая (Универсальная)

Описание

Предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, черепицы, ондулина, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованного и незагрунтованного черного металла, профнастила, асфальта, асбоцемента, бетонных, пено- и газобетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпаклеванных поверхностей, фанеры, ДСП, ЦСБ, ДВП, деревянных, гипсокартонных поверхностей, поверхностей оклеенных обоями и т.д. Для внутренних и наружных работ.
Резиновая краска NEOCHIM подходит для окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, водосточных труб и желобов, стен ванных комнат, кирпичных и каменных кладок, коридоров, кухонь, столбов, оград и других поверхностей. Краску можно наносить на поверхности, ранее окрашенные алкидными и масляными красками.

1. **Какая толщина в микронах первый-второй слой?**

Первый слой обычно наносится толщиной 50-70 микрон в сухом виде. После высыхания краска дает более ровное покрытие. Второй слой рекомендуется наносить с аналогичной толщиной — 50-70 микрон. Общая толщина покрытия может достигать 100-140 микрон.

2. **Сколько слоев нужно для полной гидроизоляции?**

Для достижения полной гидроизоляции чаще всего требуется 2-3 слоя краски. В некоторых случаях, особенно при использовании краски на поверхностях, подвергающихся интенсивному воздействию воды, может потребоваться нанесение 3-4 слоев.

3. **Какой именно компонент влияет на получение свойств эластичности и резины?**

В составе производства краски применяется уникальная, специальная дисперсия, которая и дает в конечном итоге краске такие свойства.

4. **Какой расход у краски?**

В среднем расход составляет 1кг на 3 кВ.м с учётом покраски в 2 слоя

Свойства

- Экологически чистый продукт;
- Повышенная устойчивость к атмосферным влияниям, механическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур;
- Высокая эластичность покрытия;
- Хорошая адгезия (прилипает к большинству поверхностей);
- Устойчива к растрескиванию;
- Стойкая к интенсивному многократному мытью
- стойкость к истиранию - 1 класс по ДСТУ EN 13300); Паропроницаема, легко наносится и быстро сохнет.
- Эластичность: принимает форму поверхностей после высыхания,
- Растяжима на 300—400 %;
- Термостойкость: устойчива к сверхнизким и сверхвысоким температурам (от -50 до +60 С);

Растворитель: вода (не более 5% от веса краски).
Норма расхода в один слой: 150 - 200 г/м.
Степень глянца: матовая.
Время высыхания одного слоя: не более 2 часов.
Условия хранения: хранить в плотно закрытой таре от производителя, при t(+5...+35)°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и мороза.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.
Состав: вода, консервант, диспергатор, смягчитель, карбонат кальция, двуокись титана, акрил.

Способ применения

Кисть, валик, краскораспылитель. Наносить при t(+5... +35)°С и относительной влажности воздуха (65+/-5%). Перед нанесением краску резиновую тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от веса краски. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Подготовка поверхностей: окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, тщательно очищенной от непрочных покрытий, пыли, грязи, ржавчины, окалины, масляных, жировых и других загрязнений. Перед покраской черного металла, требуется загрунтовать ГФ - 021 и дать время высохнуть грунтовке 24 часа при температуре +20°С.