POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

POLYNOR B1

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная пена **POLYNOR B1** отвечает требованиям следующих стандартов: DIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, DIN 53422 и DIN 52612.

Цвет	розовый, оранжевый, красный
Температура применения	от -10°С до +35°С *
Температура баллона	от +15°С до +25°С
Время образования пленки	6-15 мин. **
Время предварительной обработки	35-60 мин. **
Время полного застывания	24 часа
Термоустойчивость (после отвердения)	от - 60°С до +110°С
Плотность	23-25 кг/м^3
Стабильность размеров (усадка)	3 - 5% ***
Водопоглощение	1,5% (после 24 часов)
Сила сжатия	0,03 МПа
Сила растяжения	0,14 МПа
Коэффициент теплопроводности	0,032 Вт/м*К
Растворители (до отвердения пены):	очищающее средство POLYNOR Cleaner

* (оптимальная температура +23°С)

** (при температуре +23°С и влажности воздуха 35%)

*** (при температуре +23°С, влажности воздуха 35%, в течение 24 часов)

- Высокая производительность
- Не поддерживает горение
- Превосходная адгезия к большому спектру строительных материалов
- Однородная, мелкоячеистая структура
- Высокая акустическая и термоизоляция
- Начало резки 35-60 мин.
- Устойчивость к плесени и влаге
- Отличительная особенность - плотность 23-25 кг/м^3
- Вторичное расширение до 25 %
- Срок годности - 12 месяцев

Упаковка	Наполнение	Объём баллона	Коробка
Аэрозольный баллон	850 мл	1000 мл	12 шт