СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ «FIRE MASK WB»

Описание	Огнезащитное средство, применяемое для стальных конструкций и представляющее суспензию пигментов и наполнителей в винилацетатной сополимерной дисперсии с добавлением компонентов, придающих покрытию огнезащитные свойства
Рекомендации по использованию	Предназначено для повышения предела огнестойкости и защиты от разрушения при пожарах металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Внешний вид и цвет пленки огнезащитного покрытия	После высыхания огнезащитное средство должно образовывать ровное однородное матовое покрытие без вздутий, кратеров, пор и морщин поверхности
Массовая доля нелетучих веществ	65-70 %
Удельный вес	1,25 ±0,05 г/см^3
Теоретический расход	1-1,5 м^3/литр
Рекомендуемая толщина сухой пленки	Минимум 200 мкм или по протоколу для обеспечения требуемого предела огнестойкости
Рекомендуемая толщина сухой пленки	400 мкм
Время высыхания при температуре (20±2) °С, не более: - до степени 3 - до степени 5	 1 час 24 час

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Метод распыления	Кисть, валик, краскораспылитель
Растворитель(объем)	5-10% в зависимости от метода нанесения
Тип растворителя	Вода
Безвоздушное напыление	220 PSI/0,017"
Распыление сжатым воздухом	Давление распыления: 50 PSI
Рекомендуемая система	Перед нанесением огнезащитного средства поверхность должна быть очищена от пыли и грязи, остатков ранее нанесенных красок, грунтовок, и других составов. Поверхность может быть предварительно обработана глифталевыми или перхлорвиниловыми грунтами. В случае нанесения огнезащитного средства на поверхность цветного металла необходимо обработать поверхность грунтом ФЛ-ОЗЖ
Специфические свойства	Огнезащитные свойства покрытия основаны на его способности вспучиваться при воздействии высоких температур и образовывать пористый материал (пенококс) с высокими теплоизоляционными свойствами. Нанесение огнезащитного средства производится в несколько слоев до толщины, обеспечщзающей требуемый предел огнестойкости металлических конструкций.
Срок хранения	Срок годности средства в закрьпой таре в складских помещениях - 18 месяцев со дня изготовления.

ПРИJvfЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель гарантирует качество огнезащитного средства при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по применению.