wilckens FARBEN

Marine & Protective Coatings

WILKOTAN DB

Код № / цвет	Основа FAEB... № в соотв. с картой цветов Отвердитель FAX 1684
Описание продукта	Двухкомпонентное толстослойное финишное покрытие на полиуретановой основе; применяется в качестве верхнего покрытия на эпоксидные грунты и промежуточные покрытия. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию химикатов и минеральных масел.
Сертификация	В соответствии с TL/TP – KOR – Стальные конструкции, стр. 87

Информация о продукте

Объём твёрдых веществ	около 52%
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	80 / 150 микрон
Кроющая способность (теор.)	около 6,5 м²/литр = 5,4 м²/кг при толщине плёнки 80 микрон, в зависимости от поверхности и условий нанесения
Специфическая тяжесть	около 1,2 гр/см³ (смесь)

Смесь

	Основа	Отвердитель
По объёму	7	1
По весу	8	1

Точка вспышки	+ 24°C
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях)

Нанесение

Жизнеспособность смеси	6 часов при +23°C
Способ нанесения	Для нанесения кистью и безвоздушным распылением
Диаметр сопла	0,015 - 0,019“ (для безвоздушного распыления)
Разбавитель	VFE 35

Время высыхания при относительной влажности воздуха 65%

Температура	**+ 5°C**	**+ 10°C**	**+ 20°C**	**+ 30°C**
Исчезновение липкости	4 часа	4 часа	2 часа	1 час
Высыхание			16 часов	
Высыхание для нанесения следующего слоя минимум		24 часа	12 часов	8 часов
максимум			72 часа	48 часов

Подготовка поверхности	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха. Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, жиров, влаги и прочих загрязнений. Рекомендуется нанесение грунта систем WILKOPOX или согласно сертификату Немецкой Железной Дороги 918 300, стр. 87
Рекомендуемая система окраски	1 - 2 x WILKOTAN или WILKOPOX PRIMER 1 - 2 x WILKOTAN DB
Перекраска	На практике перекраска производится только таким-же покрытием.

Общая информация

	Только для коммерческого использования. Внимание – избегать воздействия окружающей среды – проконсультируйтесь перед использованием.
Техника безопасности	а) Работать в хорошо проветриваемом помещении б) Не вдыхать пары в) При попадании в глаза обильно промыть водой и немедленно обратиться к врачу г) Избегать попадания на кожу д) Дальнейшую информацию вы найдете в паспорте безопасности данного продукта
Поставка продукции	По всему миру; в ряде стран могут встречаться незначительные модификации продукта и отклонения оттенков, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.

Общие замечания

Настоящее техническое описание основано на наших исследованиях и опыте, и предназначено только для ознакомительных целей. Информация, содержащаяся в нём может быть изменена нами без предварительного предупреждения с целью соответствия новейшему уровню техники. Мы не можем предоставить гарантии по причине различных влияний, возникающих во время нанесения и обработки. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел или отдел продаж.