Marine & Protective Coatings

WILKOPOX PC 300 FINISH

Код № / цвет Основа ERTE 7101 Светло-серый

Отвердитель ERX 1639

Описание продукта Специальное двухкомпонентное фенольно-эпоксидное верхнее покрытие с отличной устойчивостью к воздействиям химикатов, растворителей, морской воды, метанола и EDC. Отличное толстослойное нанесение, стойкость к влаге, погодным условиям, истиранию и ударам.

Рекомендуемое применение Для внутренних поверхностей танков, где требуется устойчивость к химикатам, растворителям и морской воде, особенно для грузовых танков химпродуктовозов. Наносится на поверхности, окрашенные комбинацией WILKOPOX PC 300 PRIMER.

Сертификация ---

Информация о продукте

Объём твёрдых веществ около 52%

Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки 150 / 288 микрон

Кроющая способность (теор.) 3,47 м²/литр (для указанных объёма твёрдых веществ и толщины сухой и мокрой пленки)

Специфическая тяжесть Около 1,36 гр/см³ (смесь)

Смесь

	Основа	Отвердитель
По объёму	11,6	8,4
По весу	2	1

Точка вспышки + 25°C

Доля летучих соединений <430 г/л. DIN ISO 11890

Хранение около 12 месяцев (в нормальных условиях для несмешанных компонентов)

Нанесение

Жизнеспособность смеси 7 час. при 10°C, 5 час. при 20°C, 3 час. при 30°C

Способ нанесения Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.

Диаметр сопла GRACO 619, 621

Разбавитель VEP 47 (только для чистки оборудования!)

Время высыхания	Температура	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		150 мин.	90 мин.	30 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	**минимум**	24 час.	12 час.	6 час.
		28 час.	16 час.	8 часов.
	максимум	10 дней.	7 дней.	5 дней.
В зависимости от окр. среды		4 дня.	4 дня.	4 дня.
Готово к использованию		3 недели	2 недели	1 неделя

Подготовка поверхности Удалить соли и водорастворимые загрязнения обмывом пресной водой. Удалить смазку и масляные загрязнения подходящим чистящим или обезжиривающим составом. Удалить ржавчину, окалину, отставшие продукты абразивоструйной очисткой до степени St 2 Лучший результат достигается при подготовки поверхности до класса Sa 2½. Удалить пыль и грязь обдувом воздухом высокого давления перед нанесением краски. Убедиться в чистоте поверхности и отсутствии конденсата.

Рекомендуемая система окраски
1 x WILKOPOX PC 300 PRIMER при толщине сухой плёнки 50 микрон.
1 x WILKOPOX PC 300 UC при толщине сухой плёнки 125 микрон.
1 x WILKOPOX PC 300 FINISH при толщине сухой плёнки 125 микрон.
Очень рекомендуется полосовая окраска перед нанесением полных слоёв.

Перекраска Можно наносить только то же самое покрытие.

Общая информация

Техника безопасности
а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.

Поставка продукции В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.

Общие замечания Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.

Настоящее техническое опиание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.

Настоящее техническое опиание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.