wilckens FARBEN

Marine & Protective Coatings

WILKOZINC PRIMER HB

Код № / цвет
Основа: EPB 7601 серый

Отвердитель: EPX 1703

Описание продукта
Двухкомпонентная грунтовка с добавлением цинковой пыли; обладает отменными свойствами защиты от коррозии.

Рекомендуемое применение
Отличная адгезия, устойчивость к морской воде, погодным и температурным воздействиям характеризуют данный материал, находящий свое применение в индустриальных и судовых сферах.

Сертификация
Рекомендован Министерством транспорта, строительства и городского развития Германии в качестве антикоррозионного покрытия. 687.03 Лист 87, TL/TP – KOR – Стальные конструкции.

Информация о продукте

Объём твёрдых веществ
около 53%

Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки
60 микрон / 115 микрон

Кроющая способность (теор.)
Ок 8,8 м²/л = 3,5 м²/кг при толщине сухой пленки 60 микрон; ок. 7,4 м²/л = 2,8 м²/кг при толщине сухой пленки 80 микрон, в зависимости от поверхности и условий нанесения.

Специфическая тяжесть
Около 2,5 гр/см³ (смесь)

Соотношение смеси

	Основа	Отвердитель
По весу	25	1,25
По объёму	7	1

Точка вспышки
+ 25°C

Хранение
около 6 месяцев (в нормальных условиях)

Жиснеспособность смеси
8 часов при + 20°C

Нанесение

Способ нанесения
Предпочтительно безвоздушное распыление, нанесение кистью приемлемо.

Диаметр сопла
0,023“

Разбавитель
VEP 46

Время высыхания при отн. влажности воздуха 65%	**Температура**	**+ 5°C**	**+ 10°C**	**+ 20°C**	**+ 30°C**
Исчезновение липкости		4 часа	3 часа	2 часа	1,5 часа
Высыхание для нанесения следующего слоя	**Мин.**	20 часов	16 часов	2 часа	1 час
	Макс.	.		3 месяца	

Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.

Подготовка поверхности
Пескоструйная обработка до Sa 2,5. Поверхность долна быть очищена от загрязнений, таких как ржавчина, окалина, масла, соли и влага.

Перекраска
Можно перекрывать верхними покрытиями Wilckens предпочтительно систем WILKOPOX и WILKOTAN.

Общая информация

Техника безопасности
а) Работать в хорошо проветриваемом помещении
б) Не вдыхать пары
в) При попадании в глаза обильно промыть водой и немедленно обратиться к врачу
г) Избегать попадания на кожу
д) Дальнейшую информацию вы найдете в паспорте безопасности данного продукта

Поставка продукции
По всему миру; в ряде стран могут встречаться незначительные модификации продукта и отклонения оттенков, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.

Общие замечания

Настоящее техническое описание основано на наших исследованиях и опыте, и предназначено только для ознакомительных целей. Информация, содержащаяся в нём может быть изменена нами без предварительного предупреждения с целью соответствия новейшему уровню техники. Мы не можем предоставить гарантии по причине различных влияний, возникающих во время нанесения и обработки. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел или отдел продаж.