

Инструкция по использованию Aquapel

Этап 1: Подготовка

Стекло тщательно очистите, удалите следы насекомых, пятна смолы и вытрите насухо. Для обезжиривания используйте чистящее средство не содержащее силикон. Используйте только одноразовые бумажные полотенца. Стекла должны быть сухими и чистыми.

Этап 2: Нанесение

Возьмите аппликатор **Aquapel** и приложите к стеклу мягкой губкой вниз, надавите на крылья аппликатора до разрушения ампулы находящейся внутри. При этом жидкость смочит губку. Нанесите сначала на все стекла (лобовое и два боковых) горизонтальными движениями, затем немедленно с усилием растирайте по всей площади стекла широкими горизонтальными и вертикальными движениями, не доводя до краев примерно около сантиметра во избежание загрязнения губки аппликатора и стекла. Если жидкость попала на лак или другие не стеклянные поверхности (в том числе и дворники), немедленно вытрите ее с помощью бумажной салфетки.

Этап 3: Завершение

После того как будут обработаны все стекла, как минимум по три раза каждое, возьмите бумажное полотенце и вытрите остатки средства до чистого стекла. Повторите обработку еще раз тем же самым аппликатором (особое внимание уделите зоне работы дворников) и в самом конце обработайте края стекол оставленные с прошлого раза. Затем также вытрите поверхность до чистого стекла бумажными полотенцами.

Меры предосторожности:

» Перед обработкой **Aquapel** стекла автомобиля необходимо тщательно очистить, обезжирить и высушить. Для очистки и обезжиривания разрешается использовать бытовые и автомобильные моющие и чистящие средства, не содержащие силикон и прочие добавки, оставляющие на стекле защитную пленку.

» Не применяйте **Aquapel** для мотошлемов, фар и зеркал, изготовленных из пластика.

» Наносить **Aquapel** разрешается на улице или в помещениях при температуре от +10С до +50С и влажности воздуха до 60%, исключая возможность попадания на поверхность обрабатываемых стекол прямых солнечных лучей, дождя (любой посторонней жидкости) и снега.

» Один аппликатор **Aquapel** предназначен для обработки лобового и двух боковых стекол.

» Средство необходимо использовать в течение 15 минут после вскрытия ампулы.

Внимание:

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок работы покрытия, а то и вовсе не позволит установить защитное покрытие на стекло.

В случае если стекло ранее было обработано обычными антидождями на основе воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очистки битумных пятен и смол.