

PURTIS® 2K.Parquet

Полиуретановый 2-компонентный клей для всех видов паркета и паркетной доски.

ОПИСАНИЕ

Компонент А – чистые экологичные полиуретановые смолы. Компонент В, отвердитель – полиизоцианат. Оба компонента не содержат воды и растворителей.

Стандартные цвета: светло-кремовый, бежевый.
Цвета под заказ: белый, красно-коричневый, чёрный.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Приклеивание паркета и паркетной доски любой толщины из любых пород дерева, в том числе корабельного тика.

Приклеивание искусственной травы, покрытий из резиновой крошки, ЭПДМ и ПВХ.

Приклеивание к основаниям: бетон, сталь, фанера, ДСП, керамическая плитка, пластик, резина.

Клеевой шов может эксплуатироваться снаружи и внутри помещений, а также в морском климате.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Клей легко наносится шпателем и обладает тиксотропностью - бороздки клея не оползают при высоте до 8 мм.

Отверждённый клеевой шов обладает гидроизолирующим свойством, имеет небольшую эластичность и может компенсировать небольшие деформации основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не приклеивать паркет, если относительная влажность воздуха > 75% или влажность основания > 6%.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в герметичной таре при -20°C - +30°C.
В случае замораживания клея за 1-2 суток перед применением переместить его в теплое помещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соотношение смешивания	A/B = 9/1 по массе
Плотность смеси A+B	1,5 г/см ³
Жизнеспособность после смешивания	45-60 минут при +20°C
Рабочая температура	+5°C - +30°C
Первоначальное схватывание	3-4 часа при +20°C
Полное отверждение	1 сутки при +20°C
Готовность к циклеванию и шлифованию	2 суток при +20°C
Температура эксплуатации	-40°C - +120°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для полов с подогревом: отопление включите за 3-4 недели до укладки и выключите за 2-4 суток до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки.

Сложите паркет за 2-3 суток до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность.

Основание должно быть прочным, сухим, свободным от пыли и жировых загрязнений.

Смешайте оба компонента до получения однородной смеси. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя с расходом 700-1400 г/м².

Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основание для получения продолжительного рабочего времени.

Клей, оставленный в ведре, постепенно саморазогревается и набирает вязкость.

Чем ниже исходная температура компонентов клея, тем дольше его жизнеспособность.

Для очистки инструмента от неотверждённого клея используйте ацетон.

УПАКОВКА

Комплект 8 кг :
компонент А - стальное ведро 7,2кг,
компонент В – жестяная банка 0,8кг.