



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Эмаль алкидная универсальная в аэрозольной упаковке
«Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 12.05.2016 г.

стр. 1 из 2

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ «ПРЕСТИЖ»™

СТО 88753220-005-2014

Область применения: Предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и иных поверхностей. Подходит для внутренних и наружных работ.

Состав: Модифицированная алкидная смола, пигменты, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов, функциональные добавки.

Свойства и особенности: Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное, гладкое, долговечное покрытие, с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, предварительно загрунтовать и отшлифовать поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые необходимо заматировать наждачной бумагой).

Применение и расход: Во избежание попадания следов эмали при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2–3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Эмаль наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые необходимо заматировать наждачной бумагой). Для предварительного грунтования рекомендуется использовать грунты Престиж™ под алкидные эмали в виде аэрозолей или классические. Распылять на расстоянии 15–35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2–3 тонких слоев, с межслойной сушкой 15–20 минут. Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не рекомендуется наносить краску при повышенной влажности.

Примерный расход – одним баллоном эмали можно окрасить до 3,5м² (в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв).

Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от плюс 15°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже плюс 20°C. Не рекомендуется наносить краску при повышенной влажности.

«На отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% – не более 1 часа. Время полного высыхания не более 5 часов.

Очистка инструмента: Не израсходованную эмаль рекомендуется хранить, очистив распылительное сопло. Для этого, баллон необходимо перевернуть распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор пока не перестанет поступать эмаль и пойдет только газ.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса– 3.3; классификационный шифр– 3313; серийный номер ООН– 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)– 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Эмаль алкидная универсальная в аэрозольной упаковке
«Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 12.05.2016 г.

стр. 2 из 2

использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать в пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки.

Не содержит СФС.

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу!

Утилизация: Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнарченко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %

- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

