

## ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ МЕТАЛЛИК В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ «ПРЕСТИЖ»™

**СТО 88753220-005-2014**

**Область применения:** Предназначены для защиты и окраски металла, пластика, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений.

**Состав:** Высокомолекулярный полимер, пигменты, наполнители, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

**Свойства и особенности:** Яркий и насыщенный металлический блеск. Высококачественная. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное, гладкое, долговечное покрытие, с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

**Подготовка поверхности:** Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, предварительно загрунтовать и отшлифовать поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые необходимо заматировать наждачной бумагой).

**Применение и расход:** Во избежание попадания следов эмали при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2–3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Наносить на чистую, сухую, обезжиренную и загрунтованную поверхность. Для предварительного грунтования рекомендуется использовать грунты Престиж™. Распылять на расстоянии 15–35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 1–2 тонких слоев, с межслойной сушкой 10 минут. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не рекомендуется наносить эмаль при повышенной влажности.

Примерный расход – одним баллоном можно окрасить 2–4 м<sup>2</sup> (в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв).

**Время высыхания и температура обработки:** Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от плюс 15°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже плюс 20°C. Не рекомендуется наносить краску при повышенной влажности. «на отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% - 20-30 минут. Время полного высыхания 2 часа.

**Очистка инструмента:** Для очистки распылительной головки и отверстия клапана, баллон необходимо перевернуть распылительной головкой вниз и распылять до тех пор пока не перестанет поступать эмаль.

**Данные характеризующие опасность груза:** Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса – 3.3; классификационный шифр – 3313; серийный номер ООН – 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом) – 305.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

**Меры предосторожности:** Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в

хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать в пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки.

Не содержит CFC.

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу!

**Утилизация:** Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

**Срок годности:** 24 месяца со дня изготовления.

**Изготовитель:** ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

**Критерии безопасности:**

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.

**Сопроводительная документация:**

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

