



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Эмаль молотковая в аэрозольной упаковке «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 12.05.2016 г.

стр. 1 из 2

ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ «ПРЕСТИЖ»™ СТО 88753220-005-2014

Область применения: Предназначена для защиты и декоративной окраски изделий из черных металлов, а так же предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений.

Состав: Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, ксилол, метилацетат, бутанол, функциональные добавки, пропан–бутан, диметиловый эфир.

Свойства и особенности: Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное, гладкое, долговечное покрытие, с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, предварительно загрунтовать и отшлифовать поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые необходимо заматировать наждачной бумагой).

Применение и расход: Во избежание попадания следов эмали при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Эмаль наносить на чистую, сухую, предварительно подготовленную поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые необходимо заматировать наждачной бумагой). Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной сушкой 5-10 минут. Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход—одним баллоном эмали можно окрасить до 3,5м² (в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв).

Время высыхания и температура обработки: «На отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% – 30-40 мин. Время полного высыхания не более 4 часов.

Очистка инструмента и рук: Для очистки распылительной головки и отверстия клапана, баллон необходимо перевернуть распылительной головкой вниз и распылять до тех пор пока не перестанет поступать эмаль.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса— 3.3; классификационный шифр— 3313; серийный номер ООН— 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)— 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать в пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки.

Не содержит CFC.

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу!

Утилизация: Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

