



Индивидуальный предприниматель Кушнарѣнко Сергей Александрович

Техническое описание

Грунт алкидный универсальный «Престиж»™
в аэрозольной упаковке

Версия 1.0

Дата: 12.05.2016 г.

стр. 1 из 2

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ «ПРЕСТИЖ»™ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ СТО 88753220-014-2014

Область применения: Предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей различными видами лакокрасочных материалов. Используется для наружных и внутренних работ.

Состав: Алкидно-полиуретановая смола, антикоррозионные пигменты и наполнители, ксилол, метилацетат, бутанол, функциональные добавки, пропан-бутан, диметилловый эфир.

Свойства и особенности: Высокая адгезия к окрашиваемой поверхности, повышенная атмосферостойкость, хорошая укрывистость. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. После высыхания образует прочное антикоррозионное покрытие.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые необходимо заматировать наждачной бумагой).

Применение и расход: Выпускается готовой к применению. Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Во избежание попадания следов грунтовки при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов грунт наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Наносить на чистую, сухую, отшлифованную поверхность. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2 тонких слоев, с межслойной сушкой 15-20 минут. Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не рекомендуется наносить грунт при повышенной влажности.

Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от плюс 15°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже плюс 20°C. Не рекомендуется наносить краску при повышенной влажности.

Время высыхания «на отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% - не более 2 ч. Время полного высыхания не более 5 часов.

Очистка: Для очистки распылительной головки и отверстия клапана, баллон необходимо перевернуть распылительной головкой вниз и распылять до тех пор пока не перестанет поступать продукт.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертѣж 3; номер класса, подкласса - 3.3; классификационный шифр - 3313; серийный номер ООН - 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом) - 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.



Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание

Грунт алкидный универсальный «Престиж»™
в аэрозольной упаковке

Версия 1.0

Дата: 12.05.2016 г.

стр. 2 из 2

Не принимать в пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки.

Не содержит СФС.

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу!

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Грунтовка не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

