



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Эмаль быстросохнущая алкидно-уретановая для пола «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 11.05.2016 г.

стр. 1 из 3

ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ПОЛА «ПРЕСТИЖ»™

ТУ 2312-024-88753220-2008

Область применения: Предназначены для покрытия новых и ранее окрашенных деревянных полов, эксплуатируемых внутри жилых, бытовых и производственных помещений.

Состав: Суспензия смеси пигментов и наполнителей в модифицированной алкидно-уретановой смолой, с добавлением сиккатива, растворителей и различных добавок целевого назначения.

Свойства и особенности: Быстросохнущая. Высокоглянцевая. После высыхания образует прочное покрытие, устойчивое к истиранию. Образует поверхность, стойкую к маслам, к воде, к бытовым моющим и дезинфицирующим средствам.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслаивающееся старое покрытие удалить и поверхность зашлифовать трещины и углубления должны быть зашпатлеванными. Зашпатлеванную поверхность зашлифовать, удалить пыль от шлифовки мягкой ветошью и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем – уайт-спиритом и загрунтовать алкидной грунтовкой (ГФ-021, ГФ-0163 и др.). При нанесении на старые пентафталевые покрытия необходимо произвести предварительную шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой.

Применение и расход: Выпускаются готовыми к применению. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом, а также их смесью в соотношении 1:1. Разбавление зависит от способа нанесения (кисть, валик, краскораспылитель). Примерный расход на однослойное покрытие составляет– 150 г/м². Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Эмали можно наносить в 1–2 слоя.

Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре +5°C – +35°C и относительной влажности воздуха 65±5%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, не рекомендуется наносить эмали при повышенной влажности. Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха не более 65%: 6 часа. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего слоя. При других условиях – время высыхания эмали может меняться.

Очистка инструмента и рук: Руки и инструменты сразу после работы промыть уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200, насухо вытереть сухой ветошью. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса– 3.3; классификационный шифр– 3313; серийный номер ООН– 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)– 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Содержит летучие органические растворители, поэтому при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Окрасочные работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.





Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Эмаль быстросохнущая алкидно-уретановая для пола «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 11.05.2016 г.

стр. 3 из 3