

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ «ПАТИНА»™ СТО 88753220-018-2015

Область применения: Предназначена для декоративной и защитной отделки, в том числе «под старину» металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников, фонарей и других изделий всевозможных форм и размеров). Возможно нанесение на деревянные и минеральные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ.

Состав: Высокомолекулярный полимер, металлические пигменты, смесь органических растворителей, функциональные добавки.

Свойства и особенности: Атмосферостойкая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 7–10 лет. Рекомендуются использование в качестве финишного декоративного покрытия по «Краске кузнечной «Grafit» т.м. Престиж. Патина органически вписывается в текстуру основной краски, подчеркивая пластичные изгибы или острые изломы кованных узоров ненавязчивым блеском тронутой временем бронзы, меди, серебра. Изделие сразу приобретает привлекательный вид, а стоять это будет значительно дешевле, чем настоящее золочение или покрытие серебром. Так же патиной можно выделить поры, придать состаренный античный вид изделию, подчеркнуть контуры и многое другое. Может применяться как самостоятельное покрытие по предварительно загрунтованным поверхностям, например для защитно–декоративной окраски светильников, фонарей, элементов декора.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых покрытий.

Применение и расход: Выпускается готовой к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

При использовании в качестве финишного декоративного покрытия, патину наносить с помощью плоской кисти. На палитру поместить небольшое количество патины, растереть, затем пройтись ею по выпуклым местам кованого изделия, по ребрам и т.п. Если необходим более насыщенный цвет, то растирка на палитре должна быть менее интенсивной.

При использовании в качестве самостоятельного покрытия, патину наносить методом безвоздушного распыления или с помощью плоской кисти.

Примерный расход при использовании в качестве самостоятельного покрытия – 80–110 г/м². Расход меняется от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре +5°C – +35°C и относительной влажности воздуха 65±5%.

Время высыхания и температура обработки: Время высыхания при температуре (20±2)⁰C и относительной влажности воздуха не более 65% – 30 минут.

Очистка инструмента и рук: После работы инструмент вымыть смесевыми растворителями.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса– 3.3; классификационный шифр– 3313; серийный номер ООН– 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)– 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Беречь от огня! Содержит летучие органические растворители, поэтому при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Окрасочные работы проводить при работающей приточно–вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву.

Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

