



Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание

Эмаль матовая алкидная «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 10.05.2016 г.

стр. 1 из 2

## ЭМАЛЬ МАТОВАЯ АЛКИДНАЯ «ПРЕСТИЖ»™ ТУ 2312-021-88753220-2006

**Область применения:** Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

**Состав:** Алкидная смола, высококачественный диоксид титана, целевые добавки.

**Свойства и особенности:** Легко наносится. После высыхания образует шелковисто-матовую поверхность, стойкую к мытью и стиранию. Образует долговечное покрытие.

**Подготовка поверхности:** Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслаивающуюся старую краску или эмаль удалить. Ржавые поверхности зачистить до металла и обезжирить. При окраске неметаллических поверхностей трещины и углубления должны быть зашпатлеванными. Зашпатлеванную поверхность шлифовать, удалить пыль от шлифовки мягкой ветошью и загрунтовать. Интенсивно впитывающие поверхности перед окраской также необходимо обработать грунтовкой. В этом случае использовать алкидные грунтовочные составы. При нанесении на старые масляные или пентафталевые покрытия необходимо произвести предварительную шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!

**Применение и расход:** Выпускается готовой к применению. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. Разбавление зависит от способа нанесения (кисть, валик, краскораспылитель), но не более 10%. Примерный расход на однослойное покрытие составляет 100–120 г/м<sup>2</sup>. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Для создания качественного покрытия рекомендуется двухслойное нанесение эмали.

**Время высыхания и температура обработки:** Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре +10°C – +30°C и относительной влажности воздуха 65±5%. Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +40°C. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, не рекомендуется наносить эмаль при повышенной влажности. Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха не более 65%: 24 часа. При других условиях – время высыхания эмали может меняться. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

**Очистка инструмента и рук:** Руки и инструменты сразу после работы промыть уайт-спиритом. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды.

**Данные характеризующие опасность груза:** Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса– 3.3; классификационный шифр– 3313; серийный номер ООН– 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)– 305.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

**Меры предосторожности:** При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Окрасочные работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

**Утилизация:** Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

**Напоминание:** Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

**Срок годности:** 12 месяцев со дня изготовления.

**Изготовитель:** ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

**Критерии безопасности:**

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.

**Сопроводительная документация:**

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

