



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Шпатлевка строительная масляно-клеевая «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 12.05.2016 г.

стр. 1 из 2

ШПАТЛЕВКА СТРОИТЕЛЬНАЯ МАСЛЯНО- КЛЕЕВАЯ «ПРЕСТИЖ»™ ТУ 5772-006-88753220-2011

Область применения: Предназначена для выравнивания и исправления небольших дефектов стен и потолков, бетонных и оштукатуренных поверхностей перед последующей покраской или оклейкой обоями. Применяется для внутренних работ.

Состав: Суспензия смеси пигментов, наполнителей в олифе с добавлением вспомогательных добавок, биоцидов, воды.

Свойства и особенности: После высыхания образует прочную и гладкую поверхность. Шпатлевка выпускается белого цвета, колеруется колерами для водно-дисперсионных красок. Легко наносится, не имеет резкого запаха, обладает хорошей адгезией. Устойчива к истиранию, хорошо шлифуется.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, плотной, очищенной от жира, пыли и других загрязнений. Отслаившуюся старую краску или эмаль удалить. Известковые покрытия смыть. Прочно держащиеся масляные или пентафталевые покрытия зашлифовать до матового состояния и удалить пыль от шлифовки чуть влажной мягкой ветошью. Рекомендуем основания предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой «Престиж» G-30. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Поверхности подвергшиеся биологическому заражению необходимо очистить от синевы и грибка при помощи специальных составов. Не следует обрабатывать поверхность олифой!

Применение и расход: Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Допускается разбавление водой в количестве не более 5 % (масс.).

Шпатлевку наносить на подготовленную поверхность при помощи резинового или металлического шпателя. Рекомендуемая толщина покрытия - 1 мм, максимальная толщина за 1 слой - 3 мм., более глубокие неровности необходимо шпатлевать несколькими слоями. Каждый последующий слой можно наносить после полного высыхания предыдущего, но не ранее чем через 24 часа.

Примерный расход на однослойное покрытие составляет 0,5 - 1,0 кг/м². Расход меняется от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания и температура обработки: Время высыхания при температуре (20±2)⁰С и относительной влажности воздуха не более 65% - 4 часа. При других условиях - время высыхания шпатлевки может меняться.

Работы по нанесению шпатлевки рекомендуется проводить при температуре от плюс 15⁰С до плюс 35⁰С и относительной влажности (65±5)%.

Очистка инструмента и рук: После работы вымыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5⁰С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40⁰С. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: Продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнарченко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Сопроводительная документация:

– Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

