ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата издания:
27.08.07 г.

Код

AF 60**/00

Прекращает действие предыдущего издания VS4305/00 от 29.10.04, VS5315/00 от 16.03.05, VS5341 от 15.04.05

Описание

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ/ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

Степень блеска:	20, 30, 50		
Область применения:	Специально разработан для паркетных полов		
Способ нанесения:	Кисть: готов к применению. Валик: добавить 2-3% питьевой воды.		
Технические характеристики:			
Содержание нелетучих веществ (%):	30 ± 1		
Плотность (кг/л):	1,030 ± 0,030		
Вязкость (в секундах) (DIN 4 20°C):	18'' ± 2''		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	AF60**/00	100	100
Часть Б (Отвердитель)	АН 1547/00	10	10
Растворитель	Вода	0-5	0-5
Жизнеспособность при 20°C	5-6 часов		
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м^2):	От 60 до 120		
Время сушки (при 80 г/м^2, t^0 = 20^{0}C и 65% влажности):	От пыли На отлип До следующего покрытия До шлифовки До возможности ходить	60 минут 90 минут 3 час 8 часа 24 часа	
Укрываемая поверхность (м^2/кг):	8-16		
Количество слоев:	Максимум 3		
Срок годности:	15 месяцев		

Лак AF 60**/00 - это однокомпонентный/двухкомпонентный не желтеющий водоразбавимый лак для паркетных полов, обладающий эластичностью, твёрдостью и стойкостью к истиранию. Легко наносится валиком или кистью, удобен в эксплуатации и последующем уходе.

Добавление отвердителя АН 1547/00 улучшает химическую стойкость, стойкость к истиранию, твердость покрытия.

Правила применения:

Выровнять полы, изъяны поверхности, используя связующее для паркетной шпатлёвки XT 590, смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке паркета. Для этой цели может быть также использован грунт AU 447.

После высыхания шпатлёвки, прошлифовать поверхность абразивной бумагой зернистостью 80-120 Р. Удалить образовавшуюся после шлифовки пыль пылесосом.

Нанести первый слой лака AF 60**, убедиться, что продукт распределяется равномерно и нет участков с избыточным количеством лака.

Через 6 часов, когда поверхность полностью высохла, паркет можно шлифовать, используя бумагу зернистостью 150-180 по стандарту FEPA для ручной шлифовки и зернистостью 220-240 для механической. Затем нанесите 2-й и 3-й слои лака с интервалом 1-2 часа без шлифовки.

Некоторые виды древесины смолистых пород (Ироко, мербау) содержат окрашенные частицы, которые могут растворяться лаком при нанесении. Для предотвращения этой проблемы при окрашивании указанных пород древесины, используйте AF60**/00 в смеси с АН 1547/00 в количестве 5-10% в каче-

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.

Прекращает действие предыдущего издания VS4305/00 от 29.10.04, VS5315/00 от 16.03.05, VS5341 от 15.04.05

Код: AF 60**/00

Описание: ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ/ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

стве первого слоя и подождите как минимум 12 часов перед шлифовкой. В качестве альтернативы, используйте водоразбавимый грунт AU 447 или продукт HU 3050, которые могут служить причиной незначительного растворения частиц древесины.
Для достижения большей химико-механической стойкости, а также большей твёрдости покрытия рекомендуется добавлять 10% добавки AH1547 в последний слой лака AF 60**.
Не допускайте образования областей скопления продукта, убедитесь, что он распределяется равномерно, и вес жидкого слоя составляет 80-120 г/м^2 для каждого слоя. Этого нетрудно достичь при обычном нанесении лака кистью. При большем весе жидкого слоя требуется большее время сушки.

При уходе за паркетными полами, окрашенными AF 60** или другими видами прозрачных покрытий (включая покрытия на основе растворителя) отшлифуйте поверхность, используя шлифовальную бумагу зернистостью 150, протрите, затем нанесите один или два слоя AF 60** как описано выше. Убедитесь, что на поверхности отсутствуют следы жира и/или синтетического воска.
Не рекомендуется нанесение AF 60** распылением. Этим способом очень легко превысить необходимое количество нанесенного материала, и вызвать появление таких проблем как отслоение лакокрасочной пленки. Если обязательно необходимо использовать распыление как способ нанесения, то особое внимание следует уделить весу жидкого слоя или выбрать другой материал.

Особые указания:

- Избыточное нанесение продукта может вызвать дефекты типа пор и бугорков и удлиняет процесс сушки, что может привести к отслоению покрытия
- Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°C
- Температура при нанесении и сушке должна быть не ниже 10°C. Низкая температура увеличивает время сушки.
- Для разбавления использовать только питьевую воду
- Перед нанесением размешать продукт палочкой. Не мешать слишком интенсивно, чтобы избежать попадания воздуха в лак, который может привести к образованию пузырьков при нанесении
- AH1547 следует медленно добавить в продукт, помешивая в течение нескольких минут. Подождать несколько минут, затем добавить воду в количестве 3-5%, затем снова помешать. Теперь смесь готова к нанесению.
- Проветривать помещение во время и после нанесения для лучшего высыхания
- По покрашенному полу можно начинать ходить на следующий день, окончательная твердость поверхности достигается через 72 часа.
- Перед расстановкой мебели или устиланием ковров необходимо выждать 72 часа
- В первые 2-3 недели покрытие ещё не вполне высыхает и проявляет чувствительность к воде. Если пол помыт или вода попала на некоторые его участки, это может привести к обратимому помутнению цвета покрытия.
- Покрасочный инвентарь сразу отмыть водой. Засохший лак отмывается ацетоном.
- Остатки не использованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию
- Из-за огромного разнообразия экзотических пород древесины, представленных на рынке, рекомендуется провести предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не краснеет, не отслаивается из-за веществ, которые содержатся в древесине.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.