



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Шпатлевка ВДАК «по гипсокартону» «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 12.06.2016 г.

стр. 1 из 2

## ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ «ПРЕСТИЖ»™ АКРИЛОВАЯ «ПО ГИПСОКАРТОНУ» ТУ 2316-034-887532220-2008

**Область применения:** Для работ по гипсокартонным листам: выравнивания неровностей и заделки стыков по серпянке. Возможно шпатлевание небольших углублений, мелких трещин и дефектов строительных конструкций, а также для выравнивания поверхности стен и потолков под окраску или оклейку обоями. Применяется для внутренних работ в сухих помещениях. Шпатлевку можно наносить на поверхности на минеральной и древесной основе (кроме металлических): оштукатуренные, кирпичные, бетонные, гипсовые, деревянные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.д.

**Состав:** Шпатлевка произведена на основе водной дисперсии акрилового сополимера, высококачественных наполнителей, целевых добавок и воды.

**Свойства и особенности:** Выпускается белого цвета. Легко наносится, не имеет резкого запаха, обладает хорошей адгезией, хорошо шлифуется. Колеруется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов.

**Подготовка поверхности.** Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира и других загрязнений. Гипсокартонные листы загрунтовать акриловой грунтовкой. В случае работы по другим поверхностям: отслаивающуюся старую краску или эмаль удалить. Известковые покрытия смыть или тщательно загрунтовать акриловой грунтовкой. Прочно держащиеся масляные и пентафталевые покрытия зашлифовать до матового состояния и удалить пыль от шлифовки чуть влажной мягкой ветошью. Дать поверхности высохнуть. Рекомендуем основания предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой «Престиж» G-30. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Поверхности подвергшиеся биологическому заражению необходимо очистить от синевы и грибка при помощи специальных составов. Не следует обрабатывать поверхность олифой!

**Применение и расход:** Готова к применению. Тщательно перемешать перед употреблением. При необходимости разбавить питьевой водой, но не более 5% по массе. Шпатлевочные работы рекомендуется проводить при температуре от +15 °С до +30°С и влажности воздуха (65±5%). Шпатлевку наносить на подготовленную поверхность при помощи резинового или металлического шпателя. Рекомендуемая толщина покрытия – 1 мм, максимальная толщина за 1 слой – 3 мм, более глубокие неровности необходимо шпатлевать несколькими слоями. Каждый последующий слой наносить только после полного высыхания предыдущего. После высыхания, покрытие шлифуется и обеспыливается.

Примерный расход шпатлевки на подготовленную поверхность на однослойное покрытие толщиной 1 мм: 0,5-1 кг/м<sup>2</sup>. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности.

**Время высыхания:** Время высыхания одного слоя шпатлевки при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5%) - 3 час; между слоями 5 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. В условиях повышенной влажности и низких температур время формирования покрытия увеличивается до 24 ч.

**Очистка инструментов и рук:** После работы вымыть теплой водой с мылом.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°С. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Меры предосторожности:** Работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

**Утилизация:** Продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару



Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

Техническое описание

Шпатлевка ВДАК «по гипсокартону» «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 12.06.2016 г.

стр. 2 из 2

утилизировать как бытовые отходы.

**Напоминание:** Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

**Срок годности:** 24 месяца со дня изготовления.

**Изготовитель:** ИП Кушнарченко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

**Сопроводительная документация:**

– Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

