



Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание

Лак алкидно-уретановый «Яхтный» «Престиж»™

Версия 1.0

Дата: 10.05.2016 г.

стр. 1 из 2

ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ «ЯХТНЫЙ» «ПРЕСТИЖ»™

ТУ 2311-012-88753220-2011

Область применения: Предназначен для покрытия деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений.

Состав: Раствор алкидно-уретанового лака в уайт-спирите, сиккатив, функциональные добавки.

Свойства и особенности: Легко наносится, хорошо растекается, после высыхания образует однородное гладкое, прозрачное, атмосферостойкое покрытие подчеркивающее текстуру древесины, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств.

Подготовка поверхности: Лак рекомендуется наносить на чистую, сухую поверхность. Старую или окрашенную древесину зачистить до полного удаления покрытия. Возможно использование как самостоятельного лакокрасочного покрытия так и в комплексе с составом декоративным лессирующим или составом тонированным защитно-декоративным по дереву «Престиж».

Применение и расход: Выпускается готовым к применению. Перед применением необходимо тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить уайт-спиритом в количестве 3–5% массовых. Наносить кистью, валиком, методом безвоздушного распыления, равномерно распределяя материал вдоль волокон. Лак рекомендуется наносить в два слоя.

Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от плюс 5°С до плюс 35°С и относительной влажности 65±5%.

Примерный расход на однослойное покрытие 130–150 г/м². Расход меняется от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания и температура обработки: Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более 65% – 24 часа. При других условиях время высыхания может меняться. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего.

Очистка инструмента и рук: После работы инструмент вымыть уайт-спиритом, ксилолом, нефрасом, насухо протереть сухой ветошью.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса – 3.3; классификационный шифр – 3313; серийный номер ООН – 1202; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом) – 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°С. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Беречь от огня. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Лак не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %

- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

